

## CC 83

### Rugalmasságjavító adalékszer

Szintetikus műgyanta emulzió vékonyágas burkolatragasztó rugalmassá tételére

#### JELLEMZŐI

- fokozza a rugalmasságot
- javítja a ragasztó tapadószilárdságát
- fokozza a vízzáró képességet
- plasztifikáló hatású

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit Szileton® CM 11 és Ceresit CM 15 burkolóragasztók rugalmasságának és tapadási szilárdságának növelésére alkalmas. Különösen ajánlott kritikus felületekre történő alkalmazás esetén pl. meglévő kerámia burkolat, festett felület, építő lapok, gipszkarton stb. Fűtött aljzat és terasz burkolása esetén is javasolt a ragasztó flexibilitásának javítása a Ceresit adalékszerrel.

#### ADAGOLÁS

Hígítsa fel tiszta vízzel a Ceresit CC 83 rugalmasságjavító fokozó adalékszerrel a „Műszaki adatokban” megadott keverési arányban. Az így kapott folyadékhoz kell folyamatosan adagolni a ragasztót, miközben elektromos keverőgéppel (max. 600 ford./perc) csomómentesre keverjük (2–3 perc).

#### FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CC 83 adalékszer +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten alkalmazható. A Ceresit CC 83 rugalmasságjavítót egyéb adalékszerrel ne keverje, mert megváltozhat a Ceresit CC 83 hatásmechanizmusa.



#### MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	semleges kémhatású, műgyanta diszperzió
Állaga:	folyadék
Sűrűség:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Keverési arány:	2,5–3 liter víz + 4 kg CC 83 / 25 kg Szileton CM 11 3,4 liter víz + 2 kg CC 83 / 18 kg Szileton CM 11
A kész burkolat fugázható:	48 óra elteltével
Anyagszükséglet, adalékként:	4 kg/25 kg poranyag

#### KISZERELÉS

4 kg műanyag kannában.

#### TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben fagymentes, hűvös helyen.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen kiürült és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Ceresit CC 83 adalékszer csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400  
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

