

F

RUGALMAS RAGASZTÓHABARCS

Vékonyágvas, flexibilis gres lap ragasztó

JELLEMZŐI

- cementkötésű
- kerámia és kőporcelán (gres) lap ragasztására
- kültérben, padlófűtéshez és nagy igénybevételre
- fagyálló, fedett terasz burkolásához is kiváló
- gipszkartonra és kenhető szigetelő fóliával védett felületekre is alkalmas

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Cimsec F ragasztóhabarcs rugalmas, cementbázisú, élelmiszerbarát ragasztó, amely színezett és mázas burkoló lapok-, vékony, hasított kőlapok-, valamint kőporcelán (gres) lapok ragasztására alkalmas – bel- és kültérben, vízszintes és függőleges felületen. Alkalmas a kenhető vízszigeteléssel védett felületekhez (pl. Cimsec Dichtflex fólia) és régi csempére történő ragasztáshoz, a Cimsec Tapadóhíddal együtt. Padlófűtés esetén is alkalmazható!

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Gipszkarton lapok burkolása előtt a felületet – a hígítatlan – Cimsec Gipszalapozóval alapozzuk le (száradási idő 2–3 óra). Erősen nedvszívó, cementes felület esetén javasolt a Cimsec Tapadóhíd (Haftbrücke) alkalmazása. Régi kerámia lapokra történő ragasztáskor – a megfelelő. Tisztítás után – ugyancsak kenjük át a fogadó felületet a hígítatlan Cimsec Tapadóhíddal. Az alapfelület egyenetlenségeit falak esetén a Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítő habarccsal (Ausgleichsmörtel Schnell), padló esetén a megfelelő Cimsec aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg – az alapozást követően. Gipszesztrich esetében – a Cimsec Gipszalapozó alkalmazása előtt – a felületet le kell csiszolni, amíg az adalékszemszék láthatóvá nem válnak. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben kb. 24 óra.

FELHORDÁS

A Cimsec F flexibilis burkolatragasztót hideg, tiszta vízhez öntve kell összekeverni. 25 kg ragasztóhoz 6,0–6,5 liter keverővíz szükséges. 10 perc pihentetés után keverjük át újra. Az alapfelületre fogazott glettvassal egyenletesen hordjuk fel a ragasztót. A burkolólapokat megfelelő erő alkalmazásával 20 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni. A lezáró síneket azonnal tisztítsuk meg. Kültéri alkalmazásnál az alapfelületen kívül javasolt még a lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás a teljes felületen – légzárványok nélkül – megtörténjen.

FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és egyéb adalékanyagokat tartalmaz.
Sűrűség:	1300 kg/m ³
Keverési arány:	6,0–6,5 liter víz 25 kg burkolatragasztóhoz
Bedolgozhatósági idő:	min. 1 óra
Felhasználható:	+5°C – +30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)
Nyitott idő:	kb. 20 perc (bőrösödés kezdete)
Fugázható:	24 óra múlva
Tapadószilárdság:	min. 1,2 N/mm ² – 28 napos korban

Megcsúszás: < 0,2 mm
(MSZ EN 1308 szabvány szerint bevizsgálva)

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
(3–6 kg/m², a fogazott glettvas típusától és a felülettől függően)

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

A Cimsec F burkolatragasztó megfelel a MSZ EN 12004 szabvány szerinti C2T kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-000
Fax.: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

KISZERELÉS

25 kg papírszakban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírszakot csak akkor tegyük a papírhulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni. A Cimsec F ragasztóhabarcs csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

