

CL 51

Kenhető szigetelőfólia

Vízzáró, rugalmas szigetelés csempe- és padlóburkolat alá

JELLEMZŐI

- oldószermentes
- egykomponensű
- rugalmas és repedésáthidaló
- vízzáró

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri alkalmazás:

Alkalmos párás és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó, WC, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek varrat- és hézagmentes szigetelésére. A szigetelő fóliát arra a felületre kell felhordani, ahonnan a vízterhelés várható!

Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Kültéri alkalmazás:

Erkélyek és teraszok cementkötésű aljzatainak nedvesség elleni védelmére alkalmas. Nem javasolt régi kerámiaburkolatra, öntött aszfaltra és festék bevonattal ellátott felületre.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Ceresit CL 51 szigetelőfólia minden olyan száraz, sima, szilárd, teherbíró, stabil, tiszta és burkolásra előkészített felületen használható, amely repedéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes (pl. laza részek, por, kötőanyagok, mészkivirágzások, szennyeződések). Beltérben, a Ceresit CL 51 szigetelőfólia szívó- és nem szívó felületre egyaránt alkalmazható, beleértve a meglévő kerámia burkolatot is.

Ügyeljünk arra, hogy a nedvszívó felület nedvességtartalma ne legyen magasabb, mint 2,5 CM% cementkötésű felület esetén és 0,5 CM% gipszkötésű felület esetén. Az erősen nedvszívó felületeket – a vízzel 1:3 arányban hígított –



Ceresit Univerzális alapozóval célszerű lealapozni. Gipszkarton esetében az alapozót nem kell hígítani. Az alapozó száradási ideje 2–3 óra.

Fontos, hogy a felhordással ellentétes oldalról később se kerülhessen nedvesség a falba vagy az aljzatba.

FELHORDÁS

A tökéletes vízállóság érdekében a hígítatlan Ceresit CL 51 szigetelőfóliát legalább két rétegben kell a felületre felhordani – nyeles kefe, sima glettvas vagy teddy-henger segítségével. A teljes rétegvastagságnak el kell érnie a 1,0–1,5 mm-t. Az első réteg felhordása után illesszük az előre gyártott – vagy a Ceresit CL 52 erősítő szalagból a helyszínen elkészített – sarokprofilokat a helyükre, préseljük a felülethez, majd a perforált széleket megkenve rögzítjük azokat. Hasonlóan történik a dilatációs- és csatlakozó hézagok valamint a fal- és padlócsatlakozások lezárása a Ceresit CL 52 sarokerősítő szalaggal. A szigetelési munkálatok kb. 2 óra múlva folytathatók a második réteg Ceresit CL 51 – keresztirányú – felhordásával, amely egyben biztosítja a

Ceresit CL 52 szalag tökéletes beágyazódását is. Gondoskodni kell róla, hogy a burkolhatósági idő eléréséig (kb. 18 óra) a kenhető vízszigetelést ne érje nedvesség.

FONTOS TUDNIVALÓK

Csak száraz körülmények esetén, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten szabad az anyagot felhasználni. A hátoldali nedvesedés- és a vegyi igénybevétel lehetőségét ki kell zárni. Bőrre jutás esetén folyóvizes, szappanos öblítést, szembe kerülés esetén folyóvizes öblítést kell alkalmazni! Szükség esetén forduljon szakorvoshoz.

Az uszodákban és egyéb tartósan vizes területek szigetelési munkálataihoz egyéb Ceresit termékeket javaslunk (hívja tanácsadó számunkat).

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	módosított műanyag diszperzió, speciális adalékszerek
Anyagszükséglet:	min. 1,4 kg/m ² , két rétegben felhordva
Szín:	betonszürke
Sűrűség:	1,4 kg/liter
Állag:	pasztaszerű
Száradási idő (1. réteg):	2 óra
Száradási idő (2. réteg):	3 óra (újabb réteg felhordása előtt)
Felhasználási hőmérséklet:	+ 5°C – + 30°C-ig
Burkolható:	kb. 18 óra elteltével
Rétegvastagság (két rétegben felhordva):	nedves állapotban – min. 1,0 mm száraz állapotban – 0,4 mm

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

7,5 és 15 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, száraz, hűvös helyen.

FAGYVESZÉLYES!

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezték el.

A Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfólia csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

ÉME-szám: A-1164/1999

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

