

CL 52

Sarokerősítő szalag

CL 53

Rugalmas szigetelőgallér
csőáttörésekhez

CL 54

Rugalmas szigetelőgallér
padlóösszefolyóhoz

CL 56

Rugalmas belső szigetelő
sarokelem

CL 57

Rugalmas külső szigetelő
sarokelem

JELLEMZŐI

- vízzáró
- rendkívül rugalmas
- vízzáró áthidalásra
- nagy szakítószilárdság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, csőáttörések, padlóösszefolyók, belső (negatív) - és külső (pozitív) sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolatok alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.

ALKALMAZÁS

A Ceresit CL 52 sarokerősítő szalagot, a Ceresit CL 53 és CL 54 szigetelőgallért, a Ceresit CL 56 és CL 57 szigetelő sarokelemet a Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfólia szigetelő rétegei közé kell ágyazni. A megszáradt szigetelőfilmhez csak Ceresit Szileton CM 17 (CM 16) flexibilis burkolatragasztót lehet használni. Kenjük le a felületet Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliával, majd helyezük bele igény szerint a sarokerősítő szalagot, a szigetelőgallért vagy a sarokelemet. Ezt követően szorítsuk le és kenjük le ismét Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliával a szalag, a gallér vagy az elem tetejét a perforált résznél.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CL 52 sarokerősítő szalagot, a CL 53, 54, 56 és 57 szigetelő elemeket csak teljesen száraz felületen alkalmazzuk, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.



MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	gumibevonátú poliészter szövet
Max. szakítószilárdság:	hosszirányú: 67 N/15 mm keresztirányú: 25 N/15 mm
Max. rugalmasság:	hosszirányú: 37% keresztirányú: 127%
Hőállóság:	-30°C – +90°C

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

Ceresit CL 52 10 m-es vagy 50 m-es tekercsben, kartondobozban.

Ceresit CL 53 120 x 120 mm-es méretben, kartondobozban.

Ceresit CL 54 425 x 425 mm-es méretben, kartondobozban.

Ceresit CL 56 10 db, kartondobozban.

Ceresit CL 57 10 db, kartondobozban.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, száraz helyen.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

A Ceresit CL 52 sarokerősítő szalag és a Ceresit CL 53, 54, 56 és 57 szigetelő elemek csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használhatók fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

