

Szileton® CM 11



Fagyálló burkolatragasztó

Kerámia burkolólapok ragasztására kül- és beltérben

JELLEMZŐI

- fagyálló
- kül- és beltéri
- vízszintes és függőleges felületre

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Anyagában színezett és mázas burkoló lapok nedvszívó (beton és vakolt) alapra történő ragasztására alkalmas vízszintes és függőleges felületen, bel- és kültérben, átlagos igénybevétel esetén. Terasz burkolásához, kőporcelán (gres) lapok ragasztásához valamint padlófűtés esetén a Ceresit Szileton® CM 16 és Ceresit Szileton® CM 17 ragasztót kell alkalmazni!

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó nedvszívó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. A burkolólapok hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal le kell törölni.

FELHORDÁS

A Ceresit Szileton® CM 11 fagyálló burkolatragasztót hideg, tiszta vízhez öntve kell összekeverni. 25 kg ragasztóhoz 6,0–6,5 liter keverővíz szükséges. 10 perc pihentetés után a bekevert anyagot keverjük át újra. A ragasztót egyenletesen hordjuk fel a fogadó felületre – a megfelelő fogazású glettvas segítségével. A burkolólapokat megfelelő erő alkalmazásával – 20 percen belül – a kikent ragasztóba kell nyomni úgy, hogy a ragasztóbordák szétnyomódjanak. Kültéri alkalmazásnál az alapfelületen kívül javasolt még a lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás a teljes felületen – légzárványok nélkül – megtörténjen.



FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és egyéb adalékanyagokat tartalmaz
Sűrűség:	1300 kg/m ³
Keverési arány:	6,0–6,5 liter víz 25 kg burkolatragasztóhoz
Bedolgozhatósági idő:	min. 1 óra
Felhasználható:	+5°C – +30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)
Nyitott idő:	kb. 20 perc (bőrösödés kezdete)

Fugázható:	24 óra múlva
Tapadószilárdság:	min. 0,8 N/mm ² – 28 napos korban
Megcsúszás:	< 0,2 mm (MSZ EN 1308 szerint)
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg / m ² / mm. (3–6 kg/m ² , a fogazott glettvas típusától és a felülettől függően)

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

5 kg műanyag vödörben, 25 kg papírzsákban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírzsákokat csak akkor tegyük a papírhulladék gyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezjük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit Szileton® CM 11 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A Ceresit Szileton® CM 11 burkolatragasztó megfelel az MSZ EN 12004 szabvány szerinti C1T kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

