

CM 12

Emelt minőségű vékony- és középágyas burkolatragasztó



Kerámia burkolólapok ragasztására kül- és beltérben

JELLEMZŐI

- fagyálló
- kül- és beltéri
- greslapot ragaszt beltérben

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Emeltminőségű ragasztó anyagában színezett- és mázas burkolólapok, valamint hasított kőlapok ragasztására kül- és beltérben, nedvszívó-, nem hőterhelt felületekre. Alkalmos kőporcelán (gres) lapok ragasztására is beltérben, max. 33 cm x 33 cm lapméretig. Padlófűtés esetén a Ceresit CM 16 flexibilis burkolatragasztó ajánlott.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó (nedvszívó) felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. A burkolólapok hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal le kell törölni. Az erősen nedvszívó felületeket célszerű a megfelelő Ceresit alapozóval lealapozni.

FELHORDÁS

A Ceresit CM 12 burkolatragasztót hideg, tiszta vízhez öntve kell összekeverni. 25 kg ragasztóhoz 6,5–7,0 liter keverővíz szükséges. 10 perc pihentetés után, a bekevert anyagot keverjük át újra. A ragasztót egyenletesen hordjuk fel a fogadó felületre – fogazott glettvás segítségével. A lapokat megfelelő erő alkalmazásával (20 percen belül) a kikent ragasztóba kell nyomni. Kültéri alkalmazásnál a falfelületen kívül javasolt még a lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás a teljes felületen (légzárványok nélkül) megtörténjen.



FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A számszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és egyéb adalékanyagokat tartalmaz
Sűrűség:	1450 kg/m ³
Keverési arány:	6,5–7, liter víz 25 kg burkolatragasztóhoz
Bedolgozhatósági idő:	min. 2 óra
Felhasználható:	+5°C – +30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)
Nyitott idő:	kb. 20 perc (bőrösödés kezdete)
Fugázható:	24 óra múlva

Tapadósilárdság:	min. 0,8 N/mm ² , 28 napos korban
Megcsúszás:	< 0,2 mm (MSZ EN 1308 szerint)
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm. (3–6 kg/m ² , a fogazott glettvas típusától és a felülettől függően).

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

25 kg papírzsákban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék gyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CM 12 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A Ceresit CM 12 burkolatragasztó megfelel a MSZ EN 12004 szabvány szerinti C1T kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-000
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-000

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

