

## CT 13

### Homlokzati impregnálószer

Láthatatlan védelmet biztosít ásványi- és erősen lúgos felületeken

#### JELLEMZŐI

- oldószermentes
- vízlepergető és páraáteresztő
- védelmet nyújt a csapadékkal szemben
- nem képez a felületen bevonatot
- szennyeződéstaszító
- mélyen behatol a felületbe

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Természetes kőből, mészhomok- és égetett téglából készült falazat és homlokzati burkolat, tetőcserép, különböző vakolatok, lúgos felületek stb. impregnálására, víztaszítóvá tételére alkalmas. Megakadályozza a sókivirágzást, a fagykárokat, a penészedést és a mohásodást. Meggátolja a nedvesség bejutását a 0,2 mm-nél vékonyabb, felületi repedésekbe. Tökéletesen védi a homlokzatot a csapóeső és a levegőben előforduló vegyi szennyeződések ellen. Nem alkalmas vízszigetelésre, sem járófelületek impregnálására. Nem alkalmazható műgyanta vakolatokon és disperziós alapú homlokzatfestékek esetében.

#### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Ceresit CT 13 homlokzati impregnálószer minden porózus, szilárd, tiszta és száraz felületen alkalmazható, az esetleges sókivirágzásokat el kell róla távolítani. A nem teherbíró felületeket meg kell erősíteni, a felületi sérüléseket és repedéseket ki kell javítani. A nyílászáró kereteket le kell takarni vagy ragasztószalaggal körbe- ragasztani. Esőtől nedves homlokzat esetén néhány napot várni kell, amíg a felület kiszárad.



#### FELHORDÁS

A Ceresit CT 13 impregnálószer felhasználás előtt alaposan fel kell rázni. A folyadékot puha korongecsettel, kefével vagy – nagyobb felületek esetén – szórással vihető fel a felületre, legalább kettő rétegben (nedves a nedvesre technológia) – a teljes telítettség eléréséig, amit az 50 cm-nél hosszabb megfolyások jeleznek. A friss vegyi anyag a szerszámokról és egyéb felületekről vízzel tisztítható.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CT 13 homlokzati impregnálószer száraz időben, +5°C – 35°C közötti hőmérsékleten célszerű alkalmazni. Csak száraz felületre hordható fel.

#### MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	szilikon emulzió
Sűrűség:	kb. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Szín:	tejfehér (áttetszőre szárad)

Esőállóság:	kb. 4 óra elteltével
A teljes nedvesség elleni védettség kialakulása:	kb. 4 hét
A védettség időtartama:	8–12 év
Az impregnált felület vakolható:	kb. 6 hónap múlva
Anyagszükséglet:	
enyhén nedvszívó téglafalazat:	kb. 0,2 l/m <sup>2</sup>
mészhomok téglafalazat:	kb. 0,5 l/m <sup>2</sup>
vakolat és habarcs:	kb. 0,7 l/m <sup>2</sup>
További réteg felhordása:	kb. 6 hónap elteltével
A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.	

## KISZERELÉS

5 és 10 liter műanyag kannában

## TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, fagymentes, száraz helyen, légmentesen lezárva.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzük el.

A CT 13 homlokzati impregnálószer csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400  
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

