

CT 85

Ragasztótapasz

Polisztirol és ásványi gyapot hőszigetelő táblák ragasztására és vakolaterősítő háló ágyazására

JELLEMZŐI

- időjárás- és fagyálló
- szálerősített
- hosszú nyitott idővel rendelkezik
- tapaszolásra is alkalmas
- kiváló tapadás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A külső falak hőszigetelési munkáinál alkalmazott expandált és extrudált polisztirol-, valamint ásványi kőzetgyapot tábla ragasztásához és a vakolaterősítő háló ágyazásához, a teljes hőszigetelő rendszer elkészítése során.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Ceresit CT 85 ragasztótapaszt csak szilárd, nedvszívó, továbbá tiszta, száraz és egyenletes felületre lehet felhordani. A málló vakolat részeket le kell verni és ki kell javítani. A meglévő, rosszul tapadó diszperziós homlokzatfestéket el kell távolítani, a jól tapadó ásványi alapú festékeket és vakolatokat le kell tisztítani és a vízzel hígított Ceresit Univerzális Alapozóval (1 rész alapozó : 3 rész víz) lealapozni.

FELHORDÁS

A Ceresit CT 85 ragasztótapasz elkészítéséhez a poranyagot az előre kimért, tiszta, hideg vízhez kell folyamatosan adagolni és lassú fordulatszámú kézi keverőgéppel csomómentesre elkeverni. Egy zsák bekeveréséhez szükséges vízmennyiség: ragasztó készítéshez 6 liter, míg az erősítőháló ágyazásához szükséges tapasz elkészítéséhez 6,5 liter vízre van szükség. A bekeverést követő pihentetés után (kb. 10 perc) ismét keverje át a ragasztótapaszt, majd kezdje meg annak felhordását a hőszigetelő tábla hátoldalára.



Javasolt felhordási mód polisztirol tábla esetében: glettvassal (dőlésszög 45°) körben a szélekre (folyamatosan vagy szakaszosan), majd közepén több helyen pontszerűen. Az ásványi kőzetgyapot hőszigetelő tábla ragasztása két lépésben történik, először a táblák hátoldalát kell vékonyan bekenni tapasszal (alapozás), majd másnap a ragasztót a teljes felületre felhordani C 10 fogazású glettvassal. A felragasztott hőszigetelő táblákat – a ragasztótapasz száradása után (min. 24 óra) – össze kell csiszolni és az előírt módon dűbelekkel rögzíteni.

Az erősítőháló beágyazása legkorábban 24 óra elteltével kezdhető meg. Fogazott glettvassal hordja fel a tapaszt a felragasztott hőszigetelő lapokra, ágyazza bele az erősítőhálót majd a felületet késedelem nélkül glettelje át, teljesen lefedve az erősítőhálót. Ha a glettelés nem tökéletes (az erősítőháló kilátszik vagy átüt a tapaszon), másnap újabb réteg ragasztótapasz felvitelére van szükség a megfelelő fogadó felület kialakításához.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CT 85 ragasztótapasz használata során ügyelni kell arra, hogy a hőmérséklet $+5^{\circ}\text{C}$ – $+30^{\circ}\text{C}$ között legyen. Felhasználásakor a poranyagokra illetve a cementhabarcsokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A ragasztótapasz elkészítéskor (vízadagolás), lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk! Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámokról a friss ragasztótapasz vízzel lemosható, a megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagot, különféle ásványi eredetű töltőanyagokat és speciális adalékszereket tartalmaz
Porsűrűség:	1,5 kg/liter
Keverési arány:	
Ragasztáshoz:	6 liter víz 25 kg poranyaghoz
Ágyazáshoz:	6,5 liter víz 25 kg poranyaghoz
Bedolgozhatóság:	2 óra szobahőmérsékleten
Felhasználható:	$+5^{\circ}\text{C}$ – $+30^{\circ}\text{C}$
Nyitott idő:	kb. 30–40 perc
Tapadószilárdság:	min. 0,8 N/mm ²
Anyagszükséglet:	
Polisztirol tábla esetén:	
ragasztás:	kb. 3–4 kg/m ²
erősítőháló ágyazása:	kb. 3–4 kg/m ²
Ásványi közetgyapot tábla esetén:	
ragasztás:	kb. 5 kg/m ²
erősítőháló ágyazása:	kb. 4 kg/m ²

KISZERELÉS

25 kg papírzsákban.

TÁROLÁS

Eredeti jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 9 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírzsákokat csak akkor tegyük a papír hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CT 85 ragasztótapasz csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

