

K 182

Extraminőségű neoprén kontaktragasztó

Padlóburkolatok erős, kontakt módon történő ragasztására

JELLEMZŐI

- széles felhasználási terület
- rendkívül nagy ragasztóerővel bír
- azonnal terhelhető

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Oldószertartalmú, extra erős, neoprén kontaktragasztó – PVC-, linóleum-, tűfilc- és sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolat, valamint lépcső profil, élvédő, szegőléc és lábazati elem ragasztására. Különösen ajánlott nem szívó- és formázott felületre (pl. lépcsőre). Fontos: a ragasztót mind a két felületre fel kell hordani! Padlófűtés esetén is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó (javítandó) felületeknek szilárdnak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A jobb tapadás érdekében célszerű azokat érdesíteni (csiszolás). Ha szükséges, az aljzatot a megfelelő Thomsit alapozó és aljzatkiegyenlítő segítségével ki kell egyenlíteni. Előtte a tömör, nem szívó aljzatot (pl. járólappal, fémfelület) zsírtalanítsa a **Thomsit PRO 40** intenzív alaptisztítóval, majd a tiszta felületet érdesítse.

ALKALMAZÁS

Használat előtt alaposan keverje meg a ragasztót, majd hordja fel a fogadó felületre A3-as kenőlappal. Kenje be a burkolat hátoldalát is sima vagy A4-es fogazott kenőlapáttal (a hátoldal struktúráját figyelembe véve), majd hagyja a felületeket teljesen megszáradni. Az ujjpróbánál (60–90 perc elteltével) az ujjunkhoz nem tapadhat ragasztó. Ezt követően pontosan illessze össze a ragasztandó felületeket, mivel a korrigálásra utólag már nincs lehetőség. Ezután a burkolatot jól át kell hengerezni, az idomokat pedig nagy erővel összenyomni.



FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzen burkolási munkákat 75% relatív páratartalom felett, valamint +15°C alatti aljzat hőmérséklet esetén. Ne ragasszon vele a Thomsit FF 69 simítómasszával kezelt felületre. A hidegben tárolt ragasztót 24 órával a felhasználás előtt klimatizálni szükséges. A friss ragasztó foltokat azonnal törölje le – denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása hasonló módon történik. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el. A már felbontott ragasztót légmentesen kell visszazárni.

BIZTONSÁGI ADATOK

A termék szerves oldószert tartalmaz. Csak jól szellőztetett helyiségben alkalmazható. A ragasztó tűzvédelmi besorolása: „A”. Tűzvesélyességi osztály: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. „F” – Könnyen gyulladó. Felhasználása közben szikra- és lángképződéssel járó tevékenység végzése tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata)! A ragasztó nem rendeltetésszerű használata, gőzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással járhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	neoprén alapú oldószeres ragasztó
Szín:	beige
Sűrűség:	kb. 0,95 kg / liter
Állag:	sűrűnfolyós
Kiadósság:	
A0 kenőlap és ecset:	250 g/m ²
A4 kenőlap:	300 g/m ²
A3 kenőlap:	350 g/m ²
Szellőzési idő:	10–20 perc
Nyitott idő:	40–60 perc
Terhelhető:	azonnal
Hőllóság:	
kötés után	max. +80°C
szállításkor, tárolásnál	-20°C – +40°C, +5°C alatt megdermed.

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a száradási idő megnőhet.

KISZERELÉS

5 kg fémdobozban

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvíz-hálózatba juttatni! A göngyöleget csak akkor tegye a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegye figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-8111, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

