

P 500

Oldószeres parkettaragasztó

Átlagos méretű tömör parketta és kétrétegű készparketta ragasztására

JELLEMZŐI

- a leragasztott parketta térfogatváltozását rugalmasan követi
- jó kezdeti tapadás és nagy végszilárdság
- könnyű felhordhatóság
- alkoholos oldószert tartalmaz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Thomsit P 500 oldószeres parkettaragasztóval nedvszívó- és nem szívó aljzatra ragasztható **átlagos méretű** csaphornyos-, mozaik-, 10 mm-es lamella- és ipari parketta, valamint többrétegű készparketta (120 cm hosszúságig). Az egyrétegű, nedvességre érzékeny fafajtából (pl. hevea vagy eukaliptusz) készült nagyméretű készparketta ragasztására a **Thomsit P 625** vagy **P 685** ragasztókat ajánljuk. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzatfelületén lévő puha fedőréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelő arányban hígított **Thomsit R 777** diszperziós- vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. A **Thomsit DD+ (DH Maxi, DX)** aljzatkiegyenlítő felhordását az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).

A **gipszesztrich** alapozását – az adalékszemcséig történő lecsiszolás és porelszívás után – a hígítatlan **Thomsit R 777** alapozóval vagy az 1:4 arányban hígított **R 766** multifunkciós alapozóval végezzük



el. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben 24–48 óra!

Tömör, nem szívó aljzat esetén:

Az aljzat felületét (kőpadló, járólapp stb.) megfelelő tisztítás (Thomsit PRO 40) és érdesítés után a **Thomsit R 758** Waterpoxy alapozóval vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő. Az előírt száradási idő után legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a **Thomsit DD+ (DX, DH Maxi)** aljzatkiegyenlítőt.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

A ragasztás előtti kellősítést feltétlenül végezzük el a hígítatlan Thomsit R 777 diszperzióselőkenővel vagy az 1:1 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval!

FELHORDÁS

A ragasztót B3 (B11) típusú fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egyszerre csak akkora felületre, amekkora 10 perc alatt parkettával lefedhető. A parkettát kis csúsztatással helyezzük a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaikparketta

esetében a parketta felületének ütögetésével biztosítható a ragasztóba történő beágyazódás. A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a ragasztó bőrösödése előtt rakjuk le. A fal mellett megfelelő dilatációs rést (min. 10 mm) kell hagyni. A leragasztott parketta legkorábban 3 nap múlva csiszolható, lakkozható. A 10 mm-es lamella parketta esetében a 7 napos várakozási idő javasolt.

FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztót a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni! Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hőmérséklete nem éri el a +15°C-ot, a szobahőmérséklet pedig a +18°C-ot. A hézagokból kitüremkedő ragasztót azonnal töröljük le – denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása hasonló módon történik.


Vigyázat, a ragasztó fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Gyújtóforrástól távol tartandó, használata esetén a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Csak jól szellőztetett helyen használható. A keletkező gőzt nem szabad belélegezni, az álomosságot és szédülést okozhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polivinil-acetát bázisú, metil-acetát és etil-alkohol tartalmú ragasztóanyag
Szín:	bézs színű
Állaga:	sűrűn folyós
Sűrűség:	1,5 kg/l
Szellőzési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 10 perc (a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően)
Terhelhető:	24 óra múlva
Csiszolás, lakkozás:	legkorábban 3 nap múlva
A ragasztó hőállósága (szállításkor, tárolásnál):	-10°C – +50°C-ig
Tűzveszélyességi osztály:	„A” – fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
Tűzveszélyességi fokozat:	I.
Kiadósság:	mozaikparketta: 700–1000 g/m ² (B3 kenőlap) csaphornyos, ipari 900–1200 g/m ² (B11 kenőlap)

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív

páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.



Fogköz mélység: 3,40 mm
Fogköz szélesség: 3,60 mm
Fogtető szélesség: 3,40 mm

Fogköz mélység: 5,00 mm
Fogköz szélesség: 6,00 mm
Fogtető szélesség: 8,00 mm

KISZERELÉS

17 kg fém kannában.

TÁROLÁS

„A” tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas raktárban.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A ragasztó ne kerüljön természetes vizekbe, csatornába vagy a talajba! A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit P 500 oldószeres parkettaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-8111, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.
Tel.: (27) 314-835

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5561 • Fax: (+36-1) 209-1543

