

P 618

Diszperziós parkettaragasztó

Parketta és bútü-faburkolat ragasztására

JELLEMZŐI

- csökkentett víztartalmú, szerves oldószert nem tartalmaz
- a leragasztott parketta térfogatváltozását rugalmasan követi
- nagy kezdeti és végső ragasztási szilárdság
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nagy ragasztási szilárdsággal rendelkező, diszperziós ragasztóanyag mozaik-, 22 mm-es csaphornyos-, 10 mm-es lamella-, ipari parketta valamint bútü-faburkolat ragasztására – nedvszívó aljzatra, faforgácslapra, valamint a felületén homokkal szórt öntött aszfaltesztrichre. Alkalmas továbbá kisméretű (60 cm-nél nem hosszabb) kétrétegű- és 13 mm-nél vastagabb háromrétegű készparketta ragasztására is.

A nedvességre érzékeny – bükkből, juharból vagy kőrisből készült – illetve nagyméretű **lamella parketta** (250 mm x 10 mm felett) ragasztására a **Thomsit P 600** ragasztó ajánlott.

Egzótikus fafajtából (hevea, eukaliptusz stb.) készült és nagyméretű parketta táblákat a **Thomsit P 625 (P 685)** ragasztóval szükséges ragasztani. A Thomsit P 618 alkalmas a csaphornyos és a 600 mm-nél nem hosszabb készparketta **Thomsit TF 303 hangszigetelő** alátétre történő ragasztására.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén lévő puha fedőréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelő arányban hígított **Thomsit R 777** diszperziós- vagy az



R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. A **Thomsit DD+ (DH Maxi, DX)** aljzatkiegyenlítő felhordását az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).

A **gipszesztrich** alapozását – az adalékszemcséig történő lecsiszolás és porelszívás után - a hígítatlan **Thomsit R 777** alapozóval vagy az 1:4 arányban hígított **R 766** multifunkciós alapozóval végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben 24–48 óra!

Tömör, nem szívó aljzat esetén:

Az aljzat felületét (köpadló, járólapp stb.) megfelelő tisztítás (Thomsit PRO 40) és érdesítés után a **Thomsit R 758** Waterpox alapozóval vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő. Az előírt száradási idő után legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a **Thomsit DD+ (DX, DH Maxi)** aljzatkiegyenlítőt. A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

A ragasztás előtti kellősítést feltétlenül végezzük el a hígított (2 rész ragasztó : 1 rész víz) Thomsit P 618 ragasztóval, vagy a hígítatlan Thomsit R 777 diszperziós előkenővel.

FELHORDÁS

A ragasztót használat előtt alaposan keverjük fel, majd B3 fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Csak annyi ragasztót terítsünk el egyszerre, amekkora felületet 10–20 percen belül le tudunk burkolni. A parkettát kis csúsztatással helyezük a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaikparketta esetében a parketta felületének ütögetésével biztosítható a ragasztóba történő beágyazódás. A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a ragasztó bőrösödése előtt rakjuk le. A fal mellett megfelelő dilatációs rést kell hagyni. A csiszolást és lakkozást legkorábban 3 nap múlva, 10 mm-es lamella parketta esetében 10 nap múlva lehet megkezdeni.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hőmérséklete nem éri el a +15°C-ot, a szobahőmérséklet pedig a +18°C-ot. Ha hosszabb tárolás következtében a terméken hártya képződne, akkor azt a felhasználás előtt el kell távolítani! A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvízhálózatba önteni! A friss ragasztófoltok nedves ruhával eltávolíthatók, a szerszámok vízzel tisztíthatók.



A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	szerves és szervetlen adalékanyagokat tartalmazó (vinilacetát-etilén) kopolimer bázisú diszperziós ragasztóanyag
Szín:	krémszínű (beige)
Vízállóság:	korlátozottan nedvességálló
Szellőzési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 20 perc
Járhatóság:	legkorábban 24 óra múlva
Felületkezelés (lakkozás):	legkorábban 3 nap, lamella parketta esetén 10 nap
Kötés utáni hőállóság:	max. +50°C, padlófűtés esetén is használható
Anyagszükséglet:	
Mozaikparketta	1–1,4 kg/m ² (B3 kenőlap)
Csaphornys-, lamella parketta stb.	1,2–1,6 kg/m ² (23/48 kenőlap)

A felsorolt adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543



Fogköz mélység: 3,40 mm
Fogköz szélesség: 3,60 mm
Fogtető szélesség: 3,40 mm

Fogköz mélység: 5,00 mm
Fogköz szélesség: 6,00 mm
Fogtető szélesség: 8,00 mm

KISZERELÉS

14 kg és 35 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit P 618 diszperziós parkettaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A-1177/1999

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.

Tel.: (27) 314-835

