

P 640

Parketta nút- és csapragasztó

Szalagparketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez

JELLEMZŐI

- oldószermentes
- rövid ideig tartó vizes hatásoknak ellenáll
(D3-as vízállóság)
- kiadós
- gyorsan köt
- jó kezdeti tapadás
- nagyon jó végső szilárdság
- egyszerű felhasználás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Diszperziós parkettaragasztó készparketta, laminált padló és faforgácslap nút- és csapragasztására. D3-as vízállóságú.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap) legyenek tiszták, por- és zsírmentesek.

FELHORDÁS

A kupakot a megfelelő méretűre vágjuk és a ragasztót egyenletesen a nútba juttatjuk. A parkettaszálakat gondosan illesztjük és óvatosan összeütögetjük. 75%-nál magasabb páratartalom, valamint 15°C alatti padlóhőmérséklet esetén ne végezzünk parkettafektetést.

FONTOS TUDNIVALÓK

Az összeragasztott felületek közül kitüremkedett ragasztót nedves ruhával azonnal le kell törölni. A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók. A megbontott flakont légmentesen zárjuk le. Csator-



nába önteni nem szabad! A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polivinil-acetát alapú diszperziós ragasztó
Szín:	fehér, száradás után áttetsző
Állaga:	magas viszkozitású
pH-érték:	4
Sűrűség:	1,1 kg/l
Szellőzési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 15 perc – a hőmérséklettől és páratartalomtól függően
Kötési idő és ragasztás utáni terhelhetőség:	kb. 24 óra
Hőállóság:	
szállításkor, tárolásnál:	0–50°C, fagytól óvni kell!
kötés után:	max. 50°C, padlófűtés esetén is alkalmazható

Vízállóság:	D3, vízálló
Gyulladáspon:	nincs
Veszélyességi besorolás:	nem veszélyes
Anyagszükséglet:	kb. 25 g/nút folyóméter

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.

KISZERELÉS

750 g műanyag flakonban.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit P 640 parketta nút- és csapragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A-1196/2000

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.
Tel.: (27) 314-835

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

