

P 685

SICURE® elasztikus parkettaragasztó

Alkalmas a legkülönbözőbb parketta- és fafajták rugalmas ragasztására

JELLEMZŐI

- víz- és oldószermentes
- hosszantartó rugalmasság és ragasztási szilárdság
- megvédi az aljzatot a parketta mozgásakor fellépő tépő-nyíró erőtől
- kiváló tapadás
- szalagparketta ragasztására is alkalmas

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Thomsit P 685 nagyon alacsony szerves illóanyag kibocsátású (EC1), speciális, egykomponensű parkettaragasztó, amely csaknem valamennyi parketta típus (beleértve a tömör, egzóta fából készült parkettát is) ragasztására alkalmas. Nem javasolt többretegű – MDF/HDF középréteget is tartalmazó – laminált padló vagy parketta panel, valamint бүтү parketta ragasztására. Szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt ragasztható vele parketta. Mivel rendkívül elasztikus, ezért felveszi a parketta mozgásakor fellépő – és az aljzatot gyakran károsító – tépő-nyíró feszültséget. Könnyű alkalmazhatóságának és rugalmasságának köszönhetően a hagyományos 1 komponensű és 2 komponensű poliuretán parkettaragasztók méltó alternatívája. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes! A felújítási munkák során, a régi burkolat eltávolítása után visszamaradt ragasztó maradványokat – lehetőleg – el kell róla távolítani. A kő és járólapokat alapozás előtt tisztítsuk meg a **Thomsit PRO 40** intenzív tisztítóval. Az aljzat egyenetlenségeit – a szívóképesség függvényében – a megfelelő alapozás után az előírt Thomsit önterülő aljzatkiegyenlítő segítségével szüntessük meg – minimum 2 mm vastagságban. Az alapozó és az aljzatkiegyenlítő kiválasztásánál figyelembe kell venni az aljzat típusát és szívóképességét, valamint a várható igénybevétel nagyságát. A kiegyenlített aljzat burkolhatóságára vonatkozó előírásokat be kell tartani!



FELHORDÁS

A ragasztót B3, B11 vagy B15 típusú fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egyszerre csak akkora felületre, amekkora a nyitott időn belül parkettával lefedhető. A parkettát kis csúsztatással helyezük a ragasztóágyba és toljuk ütközésig. Így biztosítható leginkább a parketta hátoldalának ragasztóval történő érintkezése. A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a ragasztó bőrösödése előtt rakjuk le. Ügyeljünk rá, hogy a parkettaléc oldalait ne ragasszuk egymáshoz. A rakás ideje alatt és az azt követő 24 órán belül lehetőleg ne közlekedjünk a leragasztott parkettán. A fal mellett megfelelő (min. 10 mm) dilatációs rést kell hagyni. Az aljzatkiegyenlített, nedvszívó felületre leragasztott parketta legkorábban 24 óra múlva, a nem szívó felületre ragasztott pedig 48 óra múlva csiszolható, lakkozható.

FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztót a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni! Ne végezzünk parkettázási munkát, ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot,

az aljzat hőmérséklete nem éri el a +15°C-ot, a szobahőmérséklet pedig a +18°C-ot.

Az átlagostól jelentősen eltérő szélességi és vastagsági aránnyal rendelkező tömör parketta (pl. 10 mm lamella parketta) esetében az erőteljes klimatikus változások „teknősödést” idézhetnek elő, amelyet az elasztikus ragasztó nem képes teljesen megakadályozni. Ebben az esetben célszerű a Thomsit P 625 poliuretán parkettaragasztó alkalmazása.


A megbontott kannát használat után szorosan zárjuk le. A hézagokból kitüremkedő ragasztót azonnal töröljük le – denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása hasonlóan történik.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	szervetlen töltőanyagokat és poliészter/éter alkoholokat tartalmazó ragasztóanyag	
Állag:	pasztaszzerű	
Színe:	beige	
Kiadósság:		
mozaik parketta	B3 kenőlapát	750–900 g/m ²
csaphornyos, ipari parketta stb.	B11 kenőlapát	900–1200 g/m ²
nagyméretű parketta	B15 kenőlapát	1100–1400 g/m ²
Szellőzési idő:	nincs	
Nyitott idő:	30–45 perc	
Terhelhető:	kb. 24 óra elteltével	
Csiszolható, lakkozható:		
Nedvszívó felületre ragasztva:	legkorábban 24 óra múlva	
Nem szívó felületre ragasztva:	legkorábban 48 óra múlva	
Hőállóság szállításkor, tárolásnál:	+5°C – +50°C	

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.



Fogköz mélység: 3,40 mm
Fogtető szélesség: 3,60 mm
Fogköz szélesség: 3,40 mm

Fogköz mélység: 5,00 mm
Fogtető szélesség: 6,00 mm
Fogköz szélesség: 8,00 mm

Fogköz mélység: 6,50 mm
Fogtető szélesség: 5,50 mm
Fogköz szélesség: 7,00 mm

KISZERELÉS

16 kg fém kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába juttatni!

A Thomsit P 685 SICURE® elasztikus parkettaragasztót csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű az anyagot kipróbálni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

