

Padlopon® Tunoprén alapozó

Pormegkötésre alkalmas diszperzió

Nedvszívó- és nem nedvszívó aljzat előkezelésére – az aljzatkiegyenlítő felhordása előtt

JELLEMZŐI

- új, multifunkciós formula
- oldószermentes
- pormegkötő és pórustömítő
- rendkívül erős tapadást biztosít
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozó oldószermentes, rendkívül jó tapadást biztosító előkenő, amely egyaránt alkalmas szívó (beton, cement- és gipszesztrich stb.) és tömör, nem nedvszívó aljzat (pl. kőpadló, járólap, ragasztómaradvánnyal szennyezett esztrich) előkezelésére – a megfelelő Ceresit aljzatkiegyenlítő felhordása előtt.

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, repedésmentesnek, megfelelő húzó- és nyomószilárdságúnak kell lennie. Ha a felületen puha vagy gyengén tapadó ragasztómaradvány található, el kell távolítani. Gipszesztrich esetén a felületet addig kell csiszolni (16-os korong), amíg az adalékszemcsék nem látszanak! A kő és járólapokat alapozás előtt tisztítsuk meg az esetleges olaj- és zsírfoltoktól, piszoktól.

FELHORDÁS

A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozót használat előtt alaposan rázzuk fel.

Nedvszívó aljzat esetén: a hígítatlan alapozót egyenletesen hordja fel a betonaljzat felületére szivacs-henger segítségével. A túl porózus, erősen szívó felületet javasolt kétszer alapozni! Cementesztrich és gipszesztrich esetén az alapozó 1:1 arányban hígítható. Száradási idő: lásd a műszaki adatoknál.



Tömör, nem szívó aljzat esetén: a hígítatlan alapozót szivacs-henger segítségével, vékonyan, tócsaképződés nélkül kell felhordani. Az alapozó teljes száradása után (kb 6 óra) kezdhető meg a Ceresit Padlopon® Maxi CN 78 aljzatkiegyenlítő felhordása.

FONTOS TUDNIVALÓK

Az alapozó nedvesség ellen nem szigetel. Betonon, valamint tömör (nem szívó) felületen hígítás nélkül kell alkalmazni. A szerszámok vízzel tisztíthatók. A terméket a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	sztirol-akrilát kopolimer diszperzió
Szín:	barackszínű
Kiadósság:	kb. 100 g/m ²
Száradási idő:	
Nedvszívó aljzaton:	cementes aljzat: kb. 1 óra gipszesztrich, faaljzat: kb. 24 óra
Tömör, nem szívó aljzaton:	kb. 6 óra

Felhasználható: + 10°C és + 30°C között

Fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

1 liter műanyag flakonban, 5 és 10 liter műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, fagymentes, hűvös helyen

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ne öntse a csatornába. A göngyöleg csak akkor dobható a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen kiürült és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400

Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztógyár

H-2600 Vác, Szent László út 46.

Tel.: (27) 314-835

Fax: (27) 314-087

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

