

R 760

Tunoprén alapozó

Tömör, nem nedvszívó aljzat előkezelésére

JELLEMZŐI

- oldószermentes
- erős tapadást biztosít
- hígítás nélkül alkalmazandó
- rendkívül kiadós
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Thomsit R 760 tunoprén alapozó oldószermentes, filmképző, gyorsan száradó alapozó. Alkalmos aljzatok kiegyenlítés előtti, valamint diszperziós ragasztók felhordása előtti kezelésére, a parketta ragasztók kivételével. Felhasználható **nem nedvszívó** és sima aljzatok (pl.: kőpadló, járólappal, fa-padló, aszfalt- és ragasztómaradvánnyal szennyezett esztrich) előkezelésére.

Magnezitesztrich előkezelésére nem javasolt. Ezt az esztrich típust érdesítés vagy marás után a **Thomsit R 755** vagy **R 758** alapozóval szükséges előkezelni.

Faforgács lap felületének alapozására a **Thomsit R 777** diszperziós alapozó alkalmas.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. A lazán tapadó régi ragasztó maradványokat előzőleg el kell róla távolítani.

FELHORDÁS

A Thomsit R 760 tunoprén alapozót szivacsenger (cérnahenger) segítségével vékonyan javasoljuk felhordani. Felhordáskor **kerülni kell a tócsaképződést!**



FONTOS TUDNIVALÓK

A Thomsit R 760 tunoprén alapozó hígítás nélkül hordjuk fel!

Nem képez vízzáró réteget.

Munkavégzéskor az aljzat hőmérséklete nem lehet +15°C-nál alacsonyabb. Javasolt jól szellőztetett helyiségben dolgozni a száradási idő csökkentése érdekében.

A szerszámok vízzel tisztíthatók. Az anyagmaradványt ne öntsük a lefolyóba!

A terméket a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Összetétel: | poliakrilát alapú vizes diszperzió |
| Szín: | rózsaszín |
| Állaga: | folyékony |
| pH-érték: | 4,2 |
| Sűrűség: | 1,03 kg/l |

Száradási idő tömör aljzaton:

| | |
|---|-----------|
| - aljzatkiegyenlítés előtt | kb. 6 óra |
| - közvetlen ragasztó felhordás előtt | kb. 6 óra |
| - fapadló alapozása (kiegyenlítés esetén) | 24 óra |

Kötés utáni hőállóság: +50°C-ig

Hőállóság szállításkor, tárolásnál: +5°C - +50°C

Vízállóság: nedvességálló

Anyagszükséglet: 100 g/m²

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

5 kg és 10 kg műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit R 760 tunoprén alapozó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próba alapozást végezni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A-1114/1995

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835

Fax: (27) 317-087

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.

Tel.: (27) 314-835

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

