

## Szilbeton® BJ-2

### Alapozó szárazhabarcs

Betonfelületek alapozásához a Ceresit Szilbeton BJ betonjavítók használata előtt

#### JELLEMZŐI

- erős kötést biztosít a régi, sérült betonfelület és a betonjavító között
- jól tapad a betonhoz és a betonvashoz
- kloridmentes, a betonvasat passziválja

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit Szilbeton® BJ-2 alapozó magas műgyanta tartalmú szárazhabarcs, amely vízzel bekeverve tapadó hidat képez a javítandó betonfelület és a megfelelő Ceresit Szilbeton® BJ betonjavító között. Vasbeton javítására is alkalmas, mivel a betonvasat passziválja (lúgos kémhatás). Fagyálló, kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

#### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A szennyeződések és habarcs maradványokat, a port és a lazán tapadó részeket el kell távolítani a beton felületéről. A szabadon maradt betonvasat a rozsdától drótkefével vagy homokfúvással tisztítsa meg. Vegyi szennyeződés és sókivirágzás eltávolítására gőzborotvás tisztítást javasolunk. A bekevert alapozó felhordása előtt a felület enyhén nedvesítse be. Az alapozó bekeverése történhet kényszerkeverőben vagy elektromos kézi keverőgép segítségével. A poranyagot folyamatos keverés közben szórjuk az előre kimért keverővízbe. A masszát addig keverjük, amíg csomómentes, homogén anyagot nem kapunk (kb. 3–4 perc). A bekevert anyag – a 10 perces pihentetést követő átkeverés után – a táblázatban megadott bedolgozhatósági időtartamon belül használható fel.

#### FELHORDÁS

A képlékeny konzisztencia eléréséhez egy zsák (20 kg) poranyaghoz 8 liter keverővíz szükséges. Független felületen vagy mennyezeten végzett



munka esetén célszerű a poranyagot 10–15%-al kevesebb vízzel keverve sűrűbbre készíteni. A bekevert alapozó jól tapad mind a beton, mind a betonvas felületére. Erősen lúgos kémhatása következtében a betonvasat passziválja. Az előírás szerint bekevert alapozót a megtisztított és előnedvesített felületre nyeles kefével vagy korong ecsettel hordjuk fel. Ezt követően azonnal meg kell kezdeni a hibás felület javítását a megfelelő BJ habarccsal, amíg az alapozás nedves.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

Felhasználásakor a poranyagokra illetve a cementhabarcsokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az alapozó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámokról a friss alapozó vízzel lemosható, a megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

## MŰSZAKI ADATOK

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Összetétel:                  | hidraulikus kötőanyagot és speciális műanyag pordiszperziót tartalmaz |
| Szemszerkezet:               | max. 0,2 mm   |
| Sűrűség:                     | kb. 950 kg/m <sup>3</sup>   |
| Vízigény:                    | 0,4 liter víz/ 1 kg poranyag  |
| Bedolgozási idő:             | 30 perc (20°C hőmérsékleten)  |
| Alkalmazhatósági feltételek: | +5°C-tól +30°C-ig (levegő és aljzat hőmérséklet)                      |
| Anyagszükséglet:             | 1,3 kg/m <sup>2</sup>   |

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

## KISZERELÉS

20 kg papírzsákban.

## TÁROLÁS

Eredeti jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 9 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit Szilbeton BJ-2 alapozó szárazhabarcs csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400  
Fax: (82) 464-409

## GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.  
Építési Kemikáliák Gyára  
H-7571 Barcs, Verbina u. 11.  
Tel.: (82) 464-400

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

