

TK 199

Speciális rögzítő

Textil- és PVC-burkolat újra felszedhető rögzítésére

JELLEMZŐI

- burkolatsere esetén könnyen eltávolítható
- szívó- és nem szívó felületre
- székögő igénybevételnek ellenáll
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Thomsit TK 199 oldószermentes, rendkívül kiadós, speciális diszperzió, amelyet elsősorban lakóterekben ajánlunk különféle szőnyegek és PVC-burkolatok felszedhető rögzítéséhez. Nemcsak **nedvszívó aljzatra**, de **meglévő burkolatra** (pl. PVC, Terrazo, kőpadló stb.) történő rögzítésre is alkalmas.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén lévő puha fedőréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelő arányban hígított **Thomsit R 777** diszperziós- vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. A megfelelő Thomsit aljzatkiegyenlítő felhordását az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).

A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcséig történő lecsiszolás és porelszívás után – a hígítatlan **Thomsit R 777** alapozóval vagy az 1:4 arányban hígított **R 766** multifunkciós alapozóval végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben 24–48 óra!



Tömör, nem szívó aljzat esetén:

Az aljzat felületét (kőpadló, járólappal stb.) megfelelő tisztítás (Thomsit PRO 40) és érdesítés után a **Thomsit R 758** Waterpoxy alapozóval vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő. Az előírt száradási idő után legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a **Thomsit DX** vagy **DH Maxi** aljzatkiegyenlítőt.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

Melegítő burkolat esetén annak jól kell tapadnia az aljzathoz. Az olaj-, zsír-, viasz- és ápolószer maradványokat a Thomsit PRO 40 intenzív alaptisztítóval távolítsuk el.

FELHORDÁS

A méretre vágott burkolóanyagot kiterítjük, majd félig visszahajtjuk. A rögzítőt egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Sima hátoldalú burkolat rögzítéséhez vagy finom pórusú szivacs hengert (melegítő burkolatra), vagy nagyobb pórusú szivacs hengert (nedvszívó aljzatra) használjunk. A megfelelő

hengertípus használatával érhető el az optimális anyagfelhordás. Érdes hátoldalú burkolathoz – az aljzat és a hátoldal függvényében – **A4** vagy **A2** típusú kenőlapot ajánljuk.

Parázáró burkolat rögzítése – nem nedvszívó aljzatra – **tapadó rögzítéssel** történhet. Ebben az esetben a fogadó felületre felhordott rögzítőt – mennyiségtől és a klimatikus körülményektől függően – 60–90 percig szellőztetjük. A burkolat fektetése akkor kezdhető meg, ha a rögzítőt könnyedén érintve az már nem tapad az ujjhoz.

A rögzített burkolat eltávolítása: A rögzített burkolatot az egyik szélén bontsuk meg, majd lassan tépjük fel. A rögzítő maradványok könnyen eltávolíthatóak mosogatós meleg vízzel vagy a **Thomsit PRO 40** intenzív tisztítóval.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzünk burkolási munkákat +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett! A friss rögzítő foltok vízzel eltávolíthatók, a munkaeszközök vízzel tisztíthatók. Nem szabad a szennyvízhálózatba engedni!



A ragasztóanyagot a fagytól védeni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	speciális diszperzió		
Szín:	krémszínű		
Állaga:	pasztaszerű		
pH-érték:	kb. 7		
Sűrűség:	1,1 kg/l		
Anyagszükséglet:	Hengerrel:	A4 kenőlappal:	A2 kenőlappal:
Meglévő burkolaton	50–100 g/m ²	200 g/m ²	300 g/m ²
Nedvszívó aljzaton	100–150 g/m ²	200 g/m ²	300 g/m ²
Szellőzési idő nedves rögzítés esetén:			
Meglévő burkolaton	10–20 perc	30–45 perc	45–60 perc
Nedvszívó aljzaton	10 perc	20 perc	30 perc
Szellőzési idő tapadó rögzítés esetén:			
Nem nedvszívó aljzaton	30–45 perc	45–60 perc	75–90 perc
Nyitott idő tapadó rögzítés esetén:	max. 2 óra		
Járható:	kb. 24 óra múlva		
Székgyörgő igénybevétel:	DIN 68 131 szabvány szerint ellenálló		
Kötés utáni hőállóság:	max. +50°C-ig, padlófűtés esetén is alkalmazható		

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543



Fogköz mélység: 0,90 mm
Fogköz szélesség: 1,00 mm
Fogtető szélesség: 0,50 mm

Fogköz mélység: 1,65 mm
Fogköz szélesség: 1,80 mm
Fogtető szélesség: 1,20 mm

KISZERELÉS

5 kg és 12 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A-1120/1995

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-8111, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.

Tel.: (27) 314-835

