

Melegburkolat ragasztási rendszer

# AV 10 AQUA Fatapaszoldat

(AQUA HOLZKITTLÖSUNG AV 10)



- > jól tapad
- > könnyen bedolgozható
- > nagyon kiadós

## Terméktulajdonságok

Oldószer mentes, vizes bázisú, semleges szagú, kiadós fatapaszoldat. Fatapasz saját előállítására szolgál, az utolsó csiszolásnál összegyűjtött csiszolatpor hozzákeverésével.

## Alkalmazhatóság

Beltérben, alkalmas parketták és más fapadlók mélyedéseinek, repedéseinek és fugáinak kitöltésére kb. **2 mm szélességig**. Nem alkalmazható fakocka burkolatoknál és deszkapadlóknál.

## Termékadatok

### Kiszerezés:

10 liter kanna      42 kanna / 420 liter / raklap

### Tárolás:

Hűvös, száraz helyen, + 5 C ° felett, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 6 hónapig.

## Műszaki adatok

Anyagszükséglet    1 liter / kb. 20 m<sup>2</sup>  
Átdolgozható        kb. 30 - 45 perc múlva  
Száradás            kb. 30 - 45 perc múlva  
Feldolgozási-,      minimum +15°C  
környezeti- és  
száradási  
hőmérséklet

## Bedolgozás

### Javasolt szerszám:

rozsdamentes lakkozó spatulya

### Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

### Megfelel:

Valamennyi, finomra csiszolt fapadlóra.

### Nem megfelelő:

Nem alkalmazható fakocka burkolatoknál és deszkapadlóknál.

### Előkészítés:

A durva csiszolás után közbelső csiszolás szemcseméret: 80

### Feldolgozás:

Az edényt használat előtt jól fel kell rázni. A FATAPASZOLDATOT az utolsó parkettacsiszolás előtt tiszta, lehetőleg ugyanabból a fából származó, viaszmentes faliszttal kenhető masszává kell keverni, de nem szabad túl keményre, hogy a fugákat mélyen kitölthesse. A bekevert fatapaszt rozsdamentes simítólemezzel kell felhordani. Kiszáradás után - normál klímánál (23°C, 60% rel. légnedvesség): kb. 30-45 perc- a padlót finoman meg kell csiszolni (100).

## Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

## Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

6321-01/01 AV 10 AQUA Fatapaszoldat, gültig ab: 26.6.2008, IKA, 1

## Melegburkolat ragasztási rendszer

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibélehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivétező nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6321-01/01 AV 10 AQUA Fatapaszoldat, gültig ab: 26.6.2008, IKA, 2