

PS 90 AQUA SPECIAL Parkettalakk

(AQUA PARKETTLACK SPEZIAL PS 90)

- > nagy kitöltő képesség
- > jól hengerelhető
- > Igénybevételi osztály C



Terméktulajdonságok

Vizesbázisú, nem éghető, gyenge szagú, formaldehyd mentes, egykomponensű parkettalakk. Kifejezetten magas karc és dörzsállósággal rendelkezik és jó kitöltőképességű, nagyobb terheléseknek is ellenáll.

Alkalmazhatóság

Lakótéri parketták és más fapadlók, valamint parafa-parketták és kezeletlen parafa-felületek bevonására alkalmas.

Termékadatok

Kiszerezés:

10 liter kanna selyemmatt	42 kanna / 420 kg / raklap
10 liter kanna fényes	42 kanna / 420 kg / raklap

Tárolás:

+5 C^o felett, száraz, hűvös helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Végső kikeményedés	kb. 8 - 10 nap múlva
Átdolgozható	kb. 3 - 4 óra múlva
Feldolgozási-, környezeti és Kikeményedési hőmérséklet	min. +15°C

Anyagszükséglet:

1 liter kb. 30 - 35 m ² spaklizva
1 liter kb. 10 - 12 m ² hengerelve

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Spakli, lakkhenger (Mikrofaser Murexin), ecset. Csak rozsdamentes szerszámok használhatóak.

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel

Finomra csiszolt fapadlók, parketták, kész parketták és parafa-parketták felületére

Nem megfelelő

Fakocka burkolatokra, lengő- és deszkapadlókra.

Előkészítés:

A kezelendő felületet a durva csiszolás után (szemcseméret: 80 mm) fatapasszal ki kell kenni, majd finomra kell csiszolni (szemcseméret 100 - 120). A felület lezárása előtt a csiszolatport gondosan el kell távolítani. Aqua Speciális alapozó használata javasolt a lakk felhordása előtt.

Feldolgozás:

Az edényt felhasználás előtt jól fel kell rázni.

A SPECIÁLIS VIZESLAKK spaklizható, hengerelhető.

Lakkréteg felépítési javaslat:

– vagy simítólemezzel 2-szer keresztirányban fel kell kenni, miközben kerülni kell a simítólemez-nyomokat és anyagtorlódásokat, majd 2-szer hengerelni
– vagy háromszor fel kell hengerelni.

Figyelem! A következő réteget csak kielégítő száradás után szabad felhordani.

A helyiség klímájától függően (23 °C, 60% rel. légnedv.) simítólemezzel történő felhordás esetén a következő réteg 30-60 perc múlva, hengerezés után 3-4 óra múlva dolgozható át. Az utolsó réteg felhordása előtt közbelső csiszolás, majd portalanítás ajánlott. A túlszáradás miatti fugaképződés nem a lakk hibájára vezethető vissza.

Amennyiben a fa padló nedvességtartalma később erősen a

Melegburkolat ragasztási rendszer

szabványos érték alá süllyed, fennáll a fugaképződés fokozott veszélye, amely természetes folyamat eredménye. Ahhoz, hogy a túlszáradást kizárják, és a fa nedvességtartalma meghatározott szinten maradjon, ezért pl. a légnedvességet azonos szinten kell tartani. Ezért célszerű a kivitelezés építésvezetőjének figyelmét mindezekre felhívni, hogy ezen ismeretek birtokában a lehetőségek közül választhasson. Ez különösen a párnafára fektetett parketták (lengőpadlók) és az új dílen parketták esetében fontos. Az Aqua Speciális alapozó használatával csökkenthetjük a túlszáradásból adódó oldal-összeragadás hatását. Gőzölt vagy füstölt fák esetében az Aqua Speciális alapozó felhordása a lakkozás előtt elengedhetetlen!

Utókezelés, ápolás, tisztítás:

Végszilárdulását a lakk 8-10 nap után éri el. Az első ápolást a lakkozás befejezése után leghamarabb a 3-7 nap között lehet elvégezni. A bútorokat és más nehéz berendezési tárgyakat óvatosan kell mozgatni és a padlót a karcolódástól védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső kikeményedés után helyezünk el a lakkozott felületen. A lakkozott felület állapotának megőrzése és a hosszú élettartam érdekében javasoljuk a padló rendszeres tisztítását és ápolását a megfelelő szerekkel. Ehhez javasoljuk az alábbi, rendszerünkbe illő ápoló és tisztító szereinket: PARKETTPOLISH (parkettafény), VOLLPFLEGE LMF (ápoló LMF), PARKETTREINIGER (parketta tisztító)
Figyelem: A DIN 18356 szerinti ápolási előírások szerint, a garanciális kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a lakkgyártó által előírt ápolószer-rendszert használták a lakkozott felület ápolásához.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és teljesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibáértesítések kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklámáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6331-01/01 PS 90 AQUA SPECIAL Parkettalakk, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 2