

# Cemcolor aljzatkiegyenlítő

(Cemcolor Spachtelmasse)

- > színezhető
- > önálló kopóréteg
- > önterülő
- > teherhordó



## Terméktulajdonságok

Cementkötésű, műgyantával erősen javított, hidraulikusan kötő, dekoratív, önterülő aljzatkiegyenlítő.

## Alkalmazhatóság

Csak beltéri felhasználásra!  
Fugamentes padlófelület készíthető 3 - 10 mm rétegvastagságig.  
Raktár, eladó valamint pincehelyiségek, lépcsőházak, garázsok, irodák, kiállító helyiségek kialakításához javasolt. padlófűtésre és székgyörgő terhelésre megfelelő.

## Termékadatok

### Kiszerezés:

25 kg papírzsák      48 zsák / 1.200 kg / raklap

### Tárolás:

Száraz helyen, fa raklapon, bontatlan eredeti csomagolásban kb. 6 hónapig.

## Műszaki adatok

Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m <sup>2</sup> / mm
Vízigény	kb. 0,24 l/kg (= 6l/25 kg zsák)
max. rétegvastagság	10 mm
Feldolgozási idő	kb. 20 perc
Felülete bevonható	kb. 24 óra múlva
Járható	kb. 1 - 2 óra múlva

## Bedolgozás

### Javasolt szerszám:

30 l-es tiszta keverőedény, lassú fordulatszámú elektromos keverő, fogazott lehúzó, spakli, tüskés henger

### Alapfelület:

Az alapfelület szilárd, száraz, tiszta, zsír és olajmentes legyen, az ÖNORM B 2232 és a B 2236/1 előírásainak megfelelően. Az aljzat felületi hőmérséklete nem lehet +10 °C alatt.

### Megfelel

Szokásos építőipari ásványi alapfelületeken, (lásd előkészítés)

Nem megfelelő

Fémre, fára, műanyagra

### Előkészítés:

Az alapfelületet meg kell csiszolni és alaposan portalanítani. A gyengén tapadó, laza részeket el kell távolítani, (régii aljzatkiegyenlítő, ragasztó, burkolat maradvány) gépi csiszolás, marás, golyószórás segítségével. A függőleges falcsatlakozások mentén körbe 5 mm széles rugalmas távtartót kell elhelyezni.

Alapozás szívóképes alapfelületen:

Murexin D1 alapozó

Alapozás nem szívóképes alapfelületen:

Murexin D2 vagy D 4 tapadóhíddal

Alapozás nagyobb terhelés és anhidrit esztrich esetén:

Murexin EP 70 BM Többcélú gyanta + kvarchomok beszórás vagy

Murexin PU 5 alapzó +kvarchomok beszórás

### Keverés:

A port egy tiszta keverőedényben kell a kimért, tiszta hideg vízzel elektromos keverővel csomómentesen elkeverni (kb.4 perc), majd hozzákeverni a színező pigmentet míg az anyag egy sűrű, egyenletes masszává nem válik

Keverési arány:

kb. 6 liter víz (megfelel kb. 0,24 l/kg)

## Melegburkolat ragasztási rendszer

minden 25 kg Murexin Cemcolor kiegyenlítőhöz

### Színzés:

minden 25 kg Murexin Cemcolor kiegyenlítőhöz

1 kg Murexin Cemcolor színező

### Feldolgozás:

A folyékony anyagot lehetőleg egy munkamenetben a kívánt rétegvastagságban (3-10 mm) az alapra kell önteni és fogazott glettvassal egyenletesen szétteríteni.

Tüskéhengerrel a felületet többször át kell hengerezni, kilevegőztetni. A még meg nem kötött kiegyenlítő anyagba lehetőség van beszóró chips szórására is, hogy a felület még dekoratívabb, egyedibb legyen.

Optimális feldolgozási hőmérséklet: + 16 - +22 °C között

### Utókezelés:

Mivel a kiegyenlítő massa cement és víz reakciója során szilárdul, ezért kerülni kell az anyag gyors kiszáradását, védeni kell a direkt napsugárzástól és a légáramlatoktól (huzattól).

## Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

## Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyekkel a szakemberek részéről ismertnek feltételezzük nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6800-00/01 Cemcolor aljzatkiegyenlítő, gültig ab: 19.5.2008, IKA, 2