

Melegburkolat ragasztási rendszer

EX-D2 Faenyv express

(HOLZLEIM EXPRESS EX-D2)

- > gyorskötő
- > vízállóság D2
- > univerzálisan használható



Terméktulajdonságok

Oldószermentes, gyorsan kötő PVA-faenyv.

Alkalmazhatóság

Beltéri használatra. Alkalmas bármely fafaj és műfa gyártmányok, pl. forgácslapok, keményrost- és műanyaglapok, furnérok, karton, papír, szalagparketta, hajópadló rá- és körülnyvezésére, hideg és meleg sajtólásra is. Padlófűtésre megfelelő.

Termékadatok

Kiszerezés:

0,25 kg Flakon	21 karton / 30 Flakon / 157,5kg / raklap
0,75 kg Flakon	30 karton / 12 Flakon / 270 kg / raklap
0,80 kg Doboz	35 karton / 10 Doboz / raklap
5 kg vödör	85 vödör / 425 kg / raklap

Tárolás:

+5 C° felett, száraz helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	igény szerint
Sűrűség	1,0 g/cm ³
Nyitott idő	kb. 8 - 10 perc
Végzilárdság	kb. 72 óra múlva
Vízállóság	D 2 az EN 204 szerint
Ideális feldolg. hőmérséklet	+16°C - +22°C között

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Ecset, spakli, enyhenger, szórópisztoly- géppel.

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, leválasztó anyagtól, laza részekről mentesnek kell lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 elő írásainak meg kell felelnie. Az alapfelület optimális hőmérséklete: +16 - +25°C

Megfelel

Mindenféle fa és fából készült alapanyagokhoz, furnér, papír és karton ragasztásához.

Nem megfelelő

Fémre

Feldolgozás:

Az enyvet hígítás nélkül kell az összeragasztandó felületekre felhordani és összepréselni azokat

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késeleteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertetés alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a

6275-00/01 EX-D2 Faenyv express, gültig ab: 26.6.2008, IKA, 1

Melegburkolat ragasztási rendszer

Kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változati kiadásával érvényét veszti.

6275-00/01 EX-D2 Faenyv express, gültig ab: 26.6.2008, IKA, 2