

D 338 Nedveságyú ragasztó

(EINSEITKLEBSTOFF D 338)



- > könnyen húzható
- > széles felhasználási területű
- > tartósan rugalmas kötésű

Terméktulajdonságok

Gyenge szagú, műgyanta-diszperziós, kiváló minőségű burkolat ragasztó.

Alkalmazhatóság

Beltérben mindenfajta PVC és CV burkolathoz tekercsben és lapokban, és hajlékony lapokhoz. Sima, nyomott vagy latexezett valamint szintetikus és PUR-hab hátoldalú textilburkolatok padlóra történő ragasztásához. Padlófűtésre és székgyörgő terhelésre megfelelő.

Termékadatok

Kiszerezés:

20 kg vödör 24 vödör / 480 kg / raklap
20 kg vödör fóliával 24 vödör / 480 kg / raklap

Tárolás:

+5°C felett, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------|--|
| Anyagszükséglet | kb. 300 - 450 g/m ² , alapfelület és burkolat hátoldaltól függően |
| Sűrűség | 1,40 g/cm ³ |
| Szellőztetési idő | kb. 15 perc |
| Fektetési idő | kb. 40 perc |
| Végszilárdság | kb. 72 óra |
| Ideális feld. hőmérséklet | +16°C - +22°C között |

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

A 1, A 2, B 1, B 2 jelű fogazott glettvás

Alapfelület:

Az alapfelület tartósan száraz, tiszta, por-, zsír-, és olajmentes, valamint húzás- és nyomásálló az ÖNORM B 2236/1 és a B 2232 megfelelő kell, hogy legyen.

Megfelel: Az építőiparban szokásosan használt szívóképes alapfelületekre

Nem megfelelő: fémre, üvegre

Előkészítés:

Burkolás előtt adott esetben alapozás és kiegyenlítés szükséges. Ehhez tudunk ajánlani alapozókat és aljzatkiegyenlítőket, javító tapasztokat. A felragasztandó burkolat hőmérséklete az alapfelület hőmérsékletével közel azonos kell, hogy legyen. Az alapfelület optimális hőmérséklete: +16 °C - +22 °C között.

A ragasztóanyagot megfelelő fogazású simítólemezzel fel kell hordani a teljes alapfelületre. Az alkalmazandó fogazás a fektetés módjától és a burkolat hátoldalának minőségétől függ. A burkolatot 15 perccel a ragasztóanyag felhordása után a nedves ragasztóágyba kell fektetni és teljes felületén rá kell simítani. A fektetési idő, beleértve a kiszellőztetési időt is, kb. 40 percre korlátozódik. A rásimítást rövid idő múlva meg kell ismételni, különösen az illesztéseknél és a széleken. Javasoljuk a próbaragasztást. A burkolat gyártójának előírásait be kell tartani!

Burkolat

PVC és habalátétes burkolatok, rugalmas lapok

Sima vagy PUR-hab alátétes textilburkolatok

Nyomott vagy latexezett hátoldalú textilburkolatok

Fogazat

A1 vagy A2

A1 vagy A2

A1 vagy B1

Melegburkolat ragasztási rendszer

Szintetikus hátoldalú textilburkolatok B 1

Az illesztések marását és hegesztését leghamarabb 24 óra elteltével lehet elvégezni, utána ismét jól le kell simítani a burkolatot. Székgörgő-terhelésre alkalmas ragasztások 48 óra múlva terhelhetőek.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételről szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és teljesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6125-00/01 D 338 Nedveságyú ragasztó, gültig ab: 24.6.2008, IKA, 2