

Extra csemperagasztó

()



> greslapokhoz is



Terméktulajdonságok

Por alakú cementbázisú, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát emelt állékonyságú ragasztóhabarcs vékonyágyazású burkolatragasztáshoz. Megfelel az MSZ EN 12004 minőségi szabvány, C1 T osztály besorolásának.

Alkalmazhatóság

Alkalmas csempék, kerámia lapok, mozaikok természetes és műkövek, klinker burkolólapok falra és padlóra történő ragasztásakor kül- és beltérben egyaránt.

Termékadatok

Kiszérelés:

25 kg/ zsák 54 zsák/1350 kg raklaponként

Tárolás, szállítás:

Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban legfeljebb 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény	kb. 0,32 l/kg
Fazékidő	kb. 4 óra
Nyitott idő	kb. 30 perc
Korrigálható	kb. 5 perc
max. rétegvastagság	5 mm
Járható	kb 24 óra múlva

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EN 12004

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulatszámú, elektromos keverő, megfelelő keverő edény, kőműves kanál, fogas simító, szivacs.

Alapfelület:

Az alapfelületnek tökéletesen száraznak, pormentesnek, valamint olaj-, zsír és leválasztó szer mentesnek, fagymentesnek, hordképesnek, alaktartónak, málló részekről mentesnek kell lennie, az ÖNORM B2207 szabványnak megfelelően.

Alkalmas: Minden építéskor szokásos alapfelületen, mint pl. Beton, vakolat, esztrich, falazott szerkezet, klinker, könnyű és pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton lapok, gipszfal elemek, anhidritesztrich,

Nem alkalmas: fára, fémre, műanyag felületre, valamint a cementkötésű aljzatokban a zsugorodás teljes befejeződése előtt.

Feldolgozás:

Fogazott glettvassal egyenletes réteg-vastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzzük el. Ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg.

Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartjuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal.

Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba:

- beltérben legalább 65 %-os,
- kültérben legalább 90 %-os legyen.

Utókezelés: Az elkészült burkolatot kb. 48 órán keresztül védeni kell a mechanikai terheléstől!

Rendszerkiegészítő termékek

4103-00/01 Extra csemperagasztó, gültig ab: 28.11.2007, FGU, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Javítás és Kiegyenlítés:

Murexin Kiegyenlítő habarcs, Murexin Standard, Murexin
Önterülő, Murexin Extrém aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin LF mélyalapozó, Murexin Gipszalapozó, Murexin D4
tapadóhíd

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a káros, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.