

## Hidegburkolat ragasztási rendszer

# FMT 15 Trass Fugázó

(FMT 15 Fugenmörtel Trass)



- > széles felhasználási terület
- > fagyálló
- > minimális sókivirágzás



### Terméktulajdonságok

Por alakú, víz- és fagyálló, élelmiszer barát, emelt minőségű, hidraulikusan kötő trass cement alapú fugahabarcs széles fugákhoz. Nagy biztonsággal megakadályozza a sókivirágzást és elszíneződést.

### Alkalmazhatóság

Bel- és kültérben, 4-15 mm fugaszélességig. Természetes kövek és csempék, vízszintes és függőleges felületek fugázására.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

25 kg zsák      48 zsák / 1200 kg / raklap

**Tárolás:** Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, fa raklapon, kb. 12 hónapig.

**Színválaszték:** szürke, középbarna, antracit, beige, manhattan

### Műszaki adatok

Anyagszükséglet:	0,6 -2,0 kg/m <sup>2</sup> burkolat és fugamérettől függően
Vízigény:	kb. 0,26 l/kg (=26%)
Fazékidő:	kb. 2 óra
Kötésidő/járhatóság:	kb. 24 óra múlva
Fugaszélesség:	4-15 mm repedésmentes

### Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

MSZ EN 13888

### Bedolgozás

#### Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű keverőedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes edény. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

#### Alapfelület:

A fuga alapjának és a fugaszéleknek száraznak, pormentesnek, valamint olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy ágyazóhabarcs maradványok, kitérkedések ne legyenek.

Bel- és kültérben, járó- és mozaiklapok, kőlapok, homlokzat-burkoló lapok, cotto és márványlapok fugázására, oldalfal- és padlófelületeken, padlófűtés esetén is, valamint teraszokon és homlokzatokon egyaránt.

Különösen alkalmas természetes kövek fugázására.

Nem alkalmas saválló fugázásra és dilatációs hézagok kitöltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken, ipari környezetben, autósókban, stb. Ilyen esetekben ajánlott a **Murexin FMY 90 Epoxi fugázó** vagy **FME 80 Extrem Fugázó** használata.

#### Keverés:

Egy tiszta keverőedényben a port a kimért vízhez (6,5 liter/ zsák) adagolva lassú fordulátú keverővel homogén, csomómentes masszává keverjük. kb. 3 perc pihentetési idő után még egyszer átkeverjük az egészet.

Amennyiben a burkolat kis vízfelvételi képességű vagy a fuga nagy terhelésnek van kitéve, úgy 5-10%-nyi **Murexin**

4162-00/01 FMT 15 Trass Fugázó, gültig ab: 16.7.2007, IKA, 1

## Hidegburkolat ragasztási rendszer

Univerzális Emulzió hozzáadása javasolt.

### **Feldolgozás:**

A masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a felület tisztítását.

24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai terhelésektől.

A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni és egyenletesen a fugákból, mindenhol ki kell kaparni. Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot szabad használni, az esetleges színeltérések elkerülése érdekében.

### **Rendszerkiegészítő termékek**

MUREXIN Trass cement  
MUREXIN Flex Trass csemperagasztó  
MUREXIN SIL 50 Természetes kő szilikon  
MUREXIN Univerzális Emulzió

### **Fontos figyelmeztetés!**

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### **Munkavédelem**

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertetés alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapol és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertetnek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem kötelezők. A felhasználó, kivételként nem mentesíthető, azaz nem formálhatja jogot reklámajánló benyújtására a káros, vitatott esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakembereit történő kivételezés esetében sem. Jelen műszaki ismertetés újabb változat kiadásával érvényét veszti.