

LF 300 Speciális kötőágyas ragasztó

(SPEZIAL-HAFTBETT- KLEBSTOFF LF 300)

- > nagy ragasztóerő
- > oldószer mentes
- > tartósan rugalmas



Terméktulajdonságok

Oldószer mentes, gyenge szagú, kiváló minőségű műgyanta-diszperziós ragasztó. Gyors kezdeti tapadás, tartós ragasztás, lágyító szerekkel szembeni fokozott ellenállóság jellemzi.

Alkalmazhatóság

Csak beltéri felhasználásra. Elasztikus és textil burkolatok ragasztására, mint pl. PVC, CV tekercsben és lapokban, habalátétes PVC burkolatok, valamint, latex, PVC és PUR hátoldalú textilburkolatok ragasztására. Székgörgő terhelésre és padlófűtésre megfelel.

Termékadatok

Kiszerezés:

12 kg vödör	36 vödör / 432 kg / raklap
3 kg vödör	100 vödör / 300 kg / raklap

Tárolás:

+5°C felett, jól lezárt eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Sűrűség	1,25 g/cm ³
Szellőztetési idő	kb. 10 - 40 perc
Fektetési idő	kb. 1 - 2 óra
Végzilárdság	kb. 72 óra
Ideális feldolgozási hőmérséklet	+16°C + 22°C között
Anyagigény	kb. 200 - 400 g/m ² , alapfelülettől és burkolattól függően.

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

A 1, A 2 jelű fogazott glettvás

Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, szilárd, alaktartó, hordképes, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, leváasztószertől és laza részeketől mentes, és feleljen meg az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 előírásainak.

Megfelel:

Szokásos építőipari alapfelületre, farostlemezre, valamint gyengén és nem szívóképes alapfelületre.

Nem megfelelő:
üvegre

Előkészítés:

Az alapfelületet szükség esetén alapozóval és kiegyenlítő anyaggal burkolhatóvá kell tenni. Ehhez tudunk Murexin termékeket javasolni, terméktájékoztatóink segítenek az adott feladatra megfelelő anyagot kiválasztani. Az alapfelület és a burkolat hőmérséklete közel azonos kell legyen. (Ideális: +16°C +22°C között). Nedvességre érzékeny alapfelületeknél pl. anhidrit-, magneziaesztrich és farostlemez megfelelően alapozni és minimum 2 mm vastagságban kiegyenlíteni kell a felületet.

Feldolgozás:

A ragasztót a megfelelő méretű fogazott glettvással a teljes felületre egyenletesen fel kell hordani. A fogazat mérete függ a burkolattól és annak hátoldalától. A hőmérséklettől, a felhordott ragasztó mennyiségétől és az alapfelület szívóképességétől függ a szellőztetési idő mértéke. Ez után lehet a burkolatot a ragasztóágyba fektetni és erősen rásimítani. A széleket és a toldásokat rövid időn belül újra be kell simítani. A burkolatot feszültségmentesen és síkban kell

Melegburkolat ragasztási rendszer

fektetni, különben újra le kell simítani, vagy hengerelni, adott esetben lesúlyozni.

Nedveságyú ragasztóként történő alkalmazáskor:

Nagyon jó szívóképeségű alapfelületnél a lapburkolatot azonnal, míg a tekerces burkolatot 10-20 perc szellőztetési idő után kell a ragasztóba fektetni.

Kötőágyas ragasztásként történő alkalmazáskor:

A gyengén illetve nem szívóképes felületnél - a hőmérséklettől függően - 30-40 perc szellőztetési időt kell tartani, míg a ragasztófilm áttetszővé nem válik, és ekkor lehet a burkolatot a ragasztóágyba fektetni. Az illesztések marását és fugázását leghamarabb 24 óra múlva lehet elkezdni. Székgörgő terhelésre és padlófűtésre a ragasztás 48 óra múlva alkalmas.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet kétsélteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertrekk feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételző nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.