

LF Oldószermentes bitumenes szigetelő bevonat

(Isolieranstrich LF)

- > oldószermentes
- > vízzel hígítható
- > semleges szagú



Terméktulajdonságok

Emulzió bázisú, egykomponensű, kenhető, hidegen alkalmazható, oldószermentes, bitumenes szigetelő bevonat.

Alkalmazhatóság

Kül és beltérben használható. Forró szigetelések előtti alapozásként, valamint időjárástól védett helyek nedvesség elleni szigetelésenként alkalmazható.

Termékadatok

Kiszerelés:

5 liter vödör	80 vödör / 400 kg / raklap
25 liter vödör	12 vödör / 300 kg / raklap

Tárolás:

Száraz, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban, kb.6 hónapig tárolható. Fagyérzékeny!

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	kb. 0,25 - 0,50 kg/m ² / réteg
Sűrűség	kb. 1,05 g/cm ³
Száradási idő	kb. 12 óra
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C felett

Bedolgozás

Javasolt szerszám:
Ecset, kefe, henger.

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj, zsálleválasztó olaj és laza részektől mentesnek kell lennie.

Megfelel:

Az építőiparban használatos minden ásványi, száraz, vagy enyhén nedves alapfelületre történő felhordásra, mint pl. a mészkő, téglá és beton falazóelemek, vakolatok és az esztrich, alaptesteknél, teraszoknál, aknáknál.

Nem megfelelő

Műanyagra, fára, fémre és nedvességre érzékeny alapfelületekre.

Előkészítés:

Az alapfelületben lévő fugákat és repedéseket kell lezárni ill. glettelni. pl. Murexin Repol BS 05 G Betonglettel

Keverés

Használat előtt alaposan fel kell keverni.

Feldolgozás:

A megfelelő szerszámmal az alapfelületre egyenletesen fel kell hordani az anyagot. Az első réteg megszáradása után (kb. 12 óra) felvihető a második réteg. A biztos védelemhez 3 réteg szükséges, amelyeknek jól ki kell száradniuk.

Utókezelés:

A bevonatot minimum 3 óráig védeni kell az esőtől, a lemosodást kerülni kell.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

3245-00/01 LF Oldószermentes bitumenes szigetelő bevonat, gültig ab: 29.7.2008, IKA, 1

Építési vegyianyagok

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibélehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnövelni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

3245-00/01 LF Oldószermentes bitumenes szigetelő bevonat, gültig ab: 29.7.2008, IKA, 2