

# TA 20 Olajálló oldószermentes bevonóanyag

(TANKRAUMANSTRICH TA 20)

- > különösen zárt helyiségekbe
- > vízálló
- > ásványi olaj álló



### Terméktulajdonságok

Egykomponensű, ásványi olaj álló, akrilát bázisú védőréteg. Oldószermentes, jó ellenálló-képességű, ütés- és karcálló, rugalmas. Ellenáll gyenge lúgoknak és savaknak, valamint dízel- és fűtőolajnak.

### Alkalmazhatóság

Tartályok, fűtőhelyiségek, mosókonyhák, olajfelfogó kádak és medencék bevonására.

### Termékadatok

#### Kiszerelés:

6 kg Kanna világos szürke  
3 kg kanna vöröses barna

#### Tárolás:

Száraz helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban  
+5 °C - +30 °C között kb. 12 hónapig tárolható.  
Fagyérzékeny!

### Műszaki adatok

Anyagszükséglet	kb. 0,15 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> / réteg
Viszkozitás	kb. 12 000 mPas
Konzisztencia	folyékony
Fazékidő	nem ragad 1 óra múlva járható 6 - 8 óra múlva
Sűrűség	kb. 1,25 g/cm <sup>3</sup>
Feldolgozási hőm.	+5°C - +30°C között

### Bedolgozás

#### Javasolt szerszám:

Ecset vagy kefe, perlon henger

### Alapfelület

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, hordképesnek, por-, szennyeződés-, olaj- és zsír-, és laza részektől mentesnek kell lennie.

#### Megfelel:

Minden ásványi eredetű alapfelületre, mint téglafal, beton, esztrich.

#### Nem megfelelő

Állandó felszálló talajnedvesség vagy talajvíznyomás esetén.

### Előkészítés:

Alapozás Murexin LF mélyalapozóval.

### Feldolgozás:

Az alapozást követően kb. 2-4 óra múlva hordható fel az első réteg. A bevonat első rétege kb. 20% vízzel hígítandó. Minimum 2 óra múlva a második, következő 2 óra múlva a harmadik réteg már hígítás nélkül felkenve vagy felhengerelve. (Célszerű, ha az első és a harmadik réteg azonos színű, míg a közbenső (második) réteg ezektől eltérő.)

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és tesztel meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

3450-00/01 TA 20 Olajálló oldószermentes bevonóanyag, gültig ab: 28.1.2008, IKA, 1