

Melegburkolat ragasztási rendszer

FP 100 Parketta fugamassza

(FUGENMASSE PARKETT FP 100)



- > szilikonmentes
- > csiszolható
- > gyorsan szárad

Terméktulajdonságok

A PARKETTAFUGÁZÓ MASSZA akril bázisú, gyorsan száradó, csiszolható szilikon- és oldószermentes fugázó massa. Minden Murexin lakkal átvonható.

Alkalmazhatóság

Beltérben a legkülönbözőbb fapadlók széles fugáinak lezárására, szélécékhez és más lezárásokhoz is alkalmazható.

Termékadatok

Kiszerezés:

310 ml kartus 1 karton / 12 kartus

Tárolás:

+ 5 C° felett, száraz, hűvös helyen, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Színválaszték:

Sötét tölgy, világos tölgy, bükk, juhar, kőris

Anyagszükséglet	szükség szerint
Átvonható	kb. 4 - 6 óra múlva
Csiszolható	kb. 18 - 24 óra múlva
Terhelhető	kb. 2 - 3 nap múlva
Feldolgozási, környezeti és száradási hőmérséklet	min. +5°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Kinyomópisztoly

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel

A szokásos lakkozott faburkolatokhoz.

Feldolgozás:

Felhasználás előtt a kinyomócső mögötti membránt le kell vágni, és az anyagot előtolás közben ki kell nyomni. A felületet szükség esetén vízzel le lehet simítani. A mély fugák alját kitapaszolás előtt fel kell tölteni.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatóinkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezéssel esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6454-01/01 FP 100 Parketta fugamassza, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 1