

## Melegburkolat ragasztási rendszer

# PU 95 2K lakk

(SYSTEMLACK 2K PU 95)

- > magas szilárdanyag tartalom
- > fokozott igénybevételre
- > formaldehid mentes



### Terméktulajdonságok

Gyenge szagú, nagyon jól hengerelhető, PU bázisú, két komponensű lakk.

### Alkalmazhatóság

Parkettapadlók bevonására, különösen alkalmas az erősen igénybe vett felületekhez lépcsőházakban, iskolákban, több célú csarnokokban és irodákban.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

10 liter kanna lakk	30 kanna / 300 liter / raklap
10 liter kanna edző	30 kanna / 300 liter / raklap
5 liter kanna lakk	63 kanna / 315 liter / raklap
5 liter kanna edző	63 kanna / 315 liter / raklap

#### Fényességi fok:

Fényes vagy selyemmatt

#### Tárolás:

+ 5 C° felett, száraz, hűvos helyen, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

### Műszaki adatok

Anyagszükséglet	1 liter kb. 7 - 10 m <sup>2</sup> / réteg, alapfelület és feldolgozás módjától függően.
Átdolgozható	kb. 3 - 4 óra múlva
Keverési arány	1:1
Feldolgozási-, környezeti és száradási hőmérséklet	min. +15°C

### Bedolgozás

#### Javasolt szerszám:

megfelelő henger és ecset

#### Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel

Finomra csiszolt fapadlók, parketták felületére

Nem megfelelő

Fakocka burkolatokra, lengő- és deszkapadlóra, valamint padlófűtésre.

#### Előkészítés:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradványoktól mentes kell legyen. A durva csiszolás után (szemcseméret: 80 mm) fatapasszal ki kell kenni, majd finomra kell csiszolni (szemcseméret 100-120). A felület lezárása előtt a csiszolóporthoz gondosan el kell távolítani. Alapozásként, fafajtól függően, a Murexin LV 45 Univerzális alapozót vagy az LV 35 Alapozó zselét javasoljuk.

#### Feldolgozás:

A PU 95 2 K LAKKOT röviddel a felhasználás előtt 1: 1 arányban jól össze kell keverni a PU 95 2 K lakk-edzővel. A keverék 4-6 órán át eltartható. Minden réteghez friss keveréket kell használni. A megfelelő szerszámmal a felületre fel kell hordani. A túlszáradás miatti fugaképződés nem a lakk hibájára vezethető vissza. Amennyiben a fa padló nedvességtartalma később erősen a szabványos érték alá süllyed, fennáll a fugaképződés fokozott veszélye, amely természetes folyamat eredménye.

#### Rétegrendfelépítés:

2 x LV 35 ALAPOZÓ ZSELÉ keresztben simítva  
1 x PU 95 2K lakk, hengerelve  
1 x PU 95 2K lakk, hengerelve

6410-01/01 PU 95 2K lakk, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 1

## Melegburkolat ragasztási rendszer

vagy

1 x LV 45 UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ hengerelve  
2 x PU 95 2K lakk, hengerelve

vagy

2 x LV 35 ALAPOZÓ ZSELÉ keresztben simítva  
2 x PU 95 2K lakk, hengerelve

### Utókezelés, ápolás, tisztítás:

Végszilárdulását a lakk 8-10 nap után éri el. Az első ápolást a lakkozás befejezése után leghamarabb a 3-7 nap között lehet elvégezni. A bútorokat és más nehéz berendezési tárgyakat óvatosan kell mozgatni és a padlót a karcolódástól védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső kikeményedés után helyezzünk el a lakkozott felületen.

A lakkozott felület állapotának megőrzése és a hosszú élettartam érdekében javasoljuk a padló rendszeres tisztítását és ápolását a megfelelő szerekkel. Ehhez javasoljuk az alábbi, rendszerünkbe illő ápoló és tisztító szereinket: PARKETTPOLISH (parkettafény), VOLLPFLEGE LMF (ápoló LMF), PARKETTREINIGER (parketta tisztító)  
Figyelem: A DIN 18356 szerinti ápolási előírások szerint, a garanciális kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a lakkgyártó által előírt ápolószer-rendszert használták a lakkozott felület ápolásához.

## Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

## Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertetés alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertetnek feltételezünk nem kerülnek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a káros, viharos esetekben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertetés újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6410-01/01 PU 95 2K lakk, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 2