

Standard csemperagasztó

()



Terméktulajdonságok

Cementbázisú, műadalékokkal javított, feszültségmentes, víz- és fagyálló, élelmeszerbarát ragasztóhabarcs vékony-ágyazású burkolat-ragasztáshoz bel- és kültérben fedett helyen.

Alkalmazhatóság

Alkalmas kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, min. 7 napos cementbázisú vakolatokra, száraz gipszvakolatra, gipszkartonra, gipszfalra történő ragasztásra bel- és kültérben fedett helyen. Feltételesen alkalmazható természetes kövek, építőlemez, és polisztirol hőszigetelő lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő ragasztására.

Termékadatok

Műszaki adatok

Vízigény	0,32l/kg
Fazékidő	kb. 4 óra
Rétegvastagság	max 5 mm
Járható	kb 48n óra

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EN 12004
EN 12002

Bedolgozás

Alapfelület:

Felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton) keményhab-lemez felületekre.

Feldolgozás:

Az alapfelület előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fűrózárral) csomómentes masszává keverjük, 15 perig pihenni hagyjuk, majd újból átkeverjük, feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel.

Fogazott glettvalással egyenletes réteg-vastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. Ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg.

Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartjuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő lerövidül. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba:

- beltérben legalább 65 %-os,
- kültérben legalább 90 %-os legyen.

Nagyobb terhelést csak 7 nap után vigyünk a burkolatra.

Tisztítás: Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan.

Rendszerkiegészítő termékek

Javítás és Kiegyenlítés:

Murexin Kiegyenlítő habarcs
Murexin Standard aljzatkiegyenlítő
Murexin Önterülő aljzatkiegyenlítő
Nivelliermasse Extrém aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin LF mélyalapozó
Murexin Gipszalapozó
Murexin D4 tapadóhíd

4103-00/01 Standard csemperagasztó, gültig ab: 28.11.2007, FGU, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnövelni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertetnek felhívjuk figyelmüket nem kerülnek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklámdíjra benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.