

Hidegburkolat ragasztási rendszer

KK 90 Szerelési ragasztó

(KONSTRUKTIONS- KLEBER KK90)



- > oldószer mentes
- > időjárásálló
- > hőmérsékletálló

Terméktulajdonságok

Oldószer mentes, gyorsan keményedő, egykomponensű, vízmentes, hőmérséklet és időjárás álló poliuretán ragasztó. Repedésáthidaló képességű, kikeményedés után csiszolható. A ragasztás megfelel a DIN EN 204, D 4 igénybevételi osztályának.

Alkalmazhatóság

A Murexin Univerzális ragasztó lehetővé teszi a különféle anyagú vízálló összekötőelemek gyors ragasztását, pl. Murexin UNI-Platte elemek ragasztása mosdópult esetén. Továbbá alkalmas hagyományos-, kész-, hornyos parketta, lamináltpadló és lépcsőlapok betonra, cementre és anhidrit-esztrichre történő ragasztására. Ezen kívül alkalmazható polisztirol keményhab, fa-anyagok, fémek mint pl. horganyzott acél, nemesacél, alumínium, színes fém, kerámia, kő valamint számos műanyag ragasztására.

Termékadatok

Kiszerelés:

310 ml kartus 12 kartus / karton

Tárolás: +5°C felett, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	kb. 500 - 900 g/m ²
Sűrűség	150 g/cm ³
Terhelhető	kb. 12 óra múlva
Fektetési idő	kb. 10 - 15 perc
Ideális feld. hőm.	+16°C - +22°C között

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

DIN EN 204, D 4. igénybevételi osztály

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Kézi pisztoly, nyomópisztoly, Kartus kinyomó

Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól mentesnek kell lennie. Az alapfelületet meg kell tisztítani, adott esetben lecsiszolni.

Megfelel: betonra, esztrichre, fára, kőre, anhidritesztrichre, hőszigetelő anyagra

Előkészítés:

Az alapfelületet meg kell tisztítani, ha szükséges meg kell csiszolni.

Feldolgozás:

A tubus tetejét le kell vágni. A mellékelt fúvókát a tubusra csavarjuk. A ragasztót a kinyomó pisztoly segítségével a ragasztandó felületre pontszerűen vagy csíkban felhordjuk. Használaton kívül a tubus nyílását a menetes zárókupakkal feltétlenül zárjuk le. Javasolt szerszám: kézi kinyomó-pisztoly.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késelelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

4262-00/01 KK 90 Szerelési ragasztó, gültig ab: 16.4.2008, IKA, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibélehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnötni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4262-00/01 KK 90 Szerelési ragasztó, gúltig ab: 16.4.2008, IKA, 2