

SCHÖNOX® BF-1

Fagyálló általános csempe- és járólapragasztó
kül- és beltéren fal- és padlófelületre egyaránt alkalmazható.

Műszaki adatok

- | | |
|-----------------------|--|
| • felépítés | cementbázisú, por alakú |
| • sűrűség | 1,6 g/ cm ³ |
| • járható / fugázható | kb. 24 óra múlva |
| • bőrképződés | 15 perc, függ a ragasztó mennyiségétől, a talaj porozitásától, a relatív páratartalomtól |
| • bedolgozhatóság | 5 óra +18 °C-on |
| • kiadósság | kb. 1, 7 kg / m ² / mm
Egyetlen felületek és mintázott hátoldalú csempék esetén nagyobb kiadósság. |

Tulajdonságok

- bel- és kültéri alkalmazásra
- hőingadozással szemben ellenálló
- viszkózus és rugalmas
- hidraulikusan köt
- vízálló, nedvességálló

Alkalmazási terület

Beton, téglafal, esztrich stb. felületen

- durva- és finomkerámia csempék
- hasított lapok
- klinker és klinker csíkok
- természetes és mesterséges kőlapok (márvány kivételével)
- szigetelő és építési táblák rögzítésére

A felület előkezelése

- A felület legyen szilárd, repedésmentes, málló részekről és szennyeződésektől mentes.

Alapozás:

- SCHÖNOX KH-val. Az alapozót a különböző felületeknek megfelelően az alábbiak szerint kell hígítani
- erősen szívó felületeken : 1 rész alapozó : 3 rész víz
- nem szívó, sima felületeken: hígítatlanul

További információért hívják munkatársainkat a feltüntetett telefonszámon.

Használati utasítás

A SCHÖNOX BF-1 -t hideg, tiszta vízzel keverjük. Teljesen homogén, csomómentes habarcs kikeverésére használjunk kb. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverőt.

- Falon és aljazaton a Floating eljárást alkalmazzuk:
A glettvas sima élével vigyünk fel egy vékony réteget a felületre, majd bordázzuk be a ragasztóágyat a glettvas fogazott élével és enyhe toló mozdulattal

nyomjuk bele a kötő anyagba.

- Nagy terhelésnek kitett felületen a Buttering - Floating eljárást alkalmazzuk:
A rögzítésre kerülő burkolólap hátoldalát is kenjük be ragasztóval.
- Könnyű építési táblák rögzítéséhez használjuk a Buttering eljárást.

Keverési arány

- kb. 7,0 l víz - 25.0 kg SCHÖNOX BF-1 – hoz

Csomagolás

- 25 kg-os papírzsákokban



Tárolás

- Száraz, hűvös helyen, zárt csomagolásban minőségét 12 hónapig megőrzi
- A kinyitott zsákokat zárjuk le közvetlenül a szükséges mennyiségű por kivétele után.

Megjegyzés

A legjobb eredmény elérése érdekében fontos hogy a megjelölt keverési arányt alkalmazzuk. A klimatikus viszonyok (a levegő és a talaj hőmérséklete és relatív páratartalma) befolyásolhatják a kötést A burkolatok felrakásakor minden esetben a vonatkozó előírásokat tartjuk be. A SCHÖNOX BF-1 cement tartalmú nedvességgel lúgosan reagál. A termék alkalmazásakor védjük bőrünket és szemünket. Bőrre vagy szembe kerüléskor bő vízzel öblítsünk. Szembe kerüléskor forduljunk orvoshoz.

SCHÖNOX® BF-1



B.127.hu.1-07/03 BF-1