



4.11

SCHÖNOX® BM

Finom szemcseméretű betonkiegyenlítő habarcs kül- és beltérre. Felhasználható simításra, vakolásra, kiegyenlítésre és javításra falfelületen és mennyezeten.

Terméktulajdonságok

- fagyálló
- vízálló
- hidraulikusan kötő
- könnyen felhasználható
- nagyon finom szemcseméretű
- műgyanta-tartalmú
- nagyon jól kenhető
- nagy szilárdságú
- biztos és sokoldalú felhasználást tesz lehetővé
- 10 mm-es rétegvastagságtól homokkal keverendő
- kromátszegény

Alkalmazási terület

A SCHÖNOX BM termék különösen alkalmas

- medencék
- homlokzatok kiegyenlítésére és
- betonfelületek javítására.

Felületek

A SCHÖNOX BM termék alkalmas vakolat kiegyenlítésre, simításra, valamint

- rétegbeton
- készbeton
- gázbeton
- cement- és mészkőcement burkolatú mennyezetek és falak javítására.

A felület előkészítése

- A felület legyen szilárd, formatartó, terhelhető.
- Portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes.
- Távolítsuk el a málló részeket.
- Erős terhelésnek kitett felületeken, mint például medencékben, ipari vizes helyiségekben és kültéren kötőhid felvitele szükséges.

Műszaki adatok

- fazékidő: +18°C-nál kb. 20 perc
- terhelhető kb. 2 óra múlva
- burkolható kb. 24 óra múlva
- alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
- kiadósság kb. 1,2 kg/m²/mm

Keverési arány

- Habarcs:
25 kg SCHÖNOX BM-hez kb. 7 l víz keverendő
- Homokkal kevert habarcs:
25 kg SCHÖNOX BM-hez kb. 8 l víz és 16 kg 0-3 mm szemcseméretű kvarchomok keverendő
- Kötőhid:
25 kg SCHÖNOX BM-hez kb. 7 l víz és 2 l SCHÖNOX KH keverendő

Felhasználási javaslat

- A SCHÖNOX BM-et hideg, tiszta vízzel homogénné kell kikeverni. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverőgép használata ajánlott.
- 10 mm-es rétegvastagságig adalékanyag hozzáadása nélkül felhasználható.
- 10 - 20 mm-es rétegvastagság esetén a SCHÖNOX BM-hez 0-3 mm szemcseméretű, jó minőségű kvarchomokkal keverhető.
- A SCHÖNOX BM cementálló pigmentekkel színezhető. A színezőanyag gyártójának utasításait vegye figyelembe.
- A BM-et megkötés előtt óvni kell a közvetlen napsugárzástól és a huzattól.
- Az eszközöket használat után azonnal vízzel le kell tisztítani.

Csomagolás

- 25 kg-os papírzsák

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen.
- A kinyitott zsákokat az anyag kivétele után azonnal zárjuk be.
- Eltarthatóság: 6 hónap

Megjegyzés

- Az adatok normális körülmények közötti felhasználás esetében és homokkal nem kevert terméknel érvényesek.

- A SCHÖNOX BM cementet tartalmaz. Nedvesség hatására erősen lúgosan reagál, ezért a szemet védeni kell. Bőrrel való érintkezés esetén alapos öblítés szükséges. Szembekerüléskor orvoshoz kell fordulni.

Giskód

- ZP1 kromátszegény, cementtartalmú termék

Hulladékkezelés

- A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.

A termék alkalmazásakor az érvényes építési és műszaki előírásokat be kell tartani.

Ez a termékismertető laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalaton alapul. Informatív jellegű és azért készült, hogy segítse a felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában.

Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért, amelyet a helyi körülmények befolyásolnak. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károkra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek.

A termékismertető 2002. január 1-től érvényes.

Revízió: 1.0