



SCHÖNOX® CON BODEN

Epoxigyanta koncentrátum

Epoxigyanta fugázóhabarcs kerámia járólapok ellenálló és szigetelő rögzítésére ipari konyhákban, mosdókban, laboratóriumokban és egyéb vegyi hatásnak kitett felületekre kül- és beltéren egyaránt.

Terméktulajdonságok

- kétkomponensű
- kémiailag és mechanikailag ellenálló
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- víz- és fagyálló
- homokkal kell keverni
- kül- és beltéri használatra

Ellenálló

- kémiai anyagok
- agresszív tisztítószer

Alkalmazási terület

Kerámia lapok fugázásához és ragasztásához

- uszodákban,
- laboratóriumokban,
- élelmiszeripari egységekben,
- ipari helyiségekben aljzatra.

A felület előkezelése

- A felület legyen egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes.
- A felület lehet beton, téglá, esztrich stb. Az egyenetlen felületeket, üregeket, nagyobb réseket ki kell tölteni alkalmas felületjavítóval.
- További információért hívják munkatársainkat a feltüntetett telefonszámon.

Műszaki adatok

- felépítés: A komponens: epoxigyanta
B komponens: keményítő anyag
- sűrűség: A komponens kb. 1,13 g / cm³
B komponens kb. 1,4 g / cm³
homokkal keverve 1,6 g / cm³
- fazékidő: kb. 40 perc +18 °C- on
- járható: kb. 16 óra múlva
- kémiai terhelhetőség: kb. 7 nap múlva
- kiadósság: 0,2 kg–0,6 kg SCHÖNOX CF/m²
0,3 kg – 2,6 kg, homokkal keverve, függ a lapok méretétől, a fugák szélességétől és mélységétől

Keverési arány

- 2,25 kg A komponens : 2,25 kg B komponens
- 8,0 kg kvarchomok

- A SCHÖNOX CON BODEN epoxi gyantát alaposan keverjük el SCHÖNOX CON BODEN keményítő anyaggal. Használjunk egy kb. 600 ford. / perc fordulatszámú keverőt. Keverjük bele a B komponenst (keményítő) az A komponensbe (gyanta). A két komponens összekeverése után keverjük be a kvarchomokot.
- A bekevert ragasztót a glettvas sima oldalával vigyük fel a felületre 2-3 mm rétegvastagságban.
- Ezt követően a glettvas fogazott élével bordázzuk be a ragasztót.

Használati utasítás

- Használjunk SCHÖNOX SPEZIAL EINFUGBRETT lehúzó a tiszta, száraz fugák tökéletes kitöltéséhez.
- Dolgozzunk diagonálisan, kemény, epoxi gumi lehúzó alkalmazunk, a felesleges anyag eltávolításához majd tisztítsuk le SCHÖNOX PADS (durva anyagú szivacs) segítségével. Dolgozhatunk fugázó pisztollyal vagy géppel.
- A kezdeti kötés után a csempe felületét meg kell tisztítani. Használjunk enyhén nedves szivacsot és ferdén húzzuk le a felületet. Ügyeljünk arra, hogy minden fugát gondosan töltsünk ki.

Szerszám

- fugázógumi
- epoxi lehúzó
- szivacs

Csomagolás, tárolás

- Száraz, hűvös helyen, zárt csomagolásban minőségét 6 hónapig megőrzi.

Biztonsági intézkedések

- Szemmel való érintkezés esetén azonnal mossuk ki bő vízzel.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappanos vízzel.
- Jól szellőző helyen használjuk.

Hulladékkezelés

- A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.

Megjegyzés

- A komponens: Szem – és bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
- B komponens: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Égési sérülést okoz. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

SCHÖNOX® CON BODEN

A termék alkalmazásakor az érvényes építési és műszaki előírásokat be kell tartani. Ez a termékismertető laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalatokon alapul. Informatív jellegű és azért készült, hogy segítse a felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában. Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért, amelyet a helyi körülmények befolyásolnak. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károokra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek. A termékismertető 2003. május 1-től érvényes.

Revízió: 2.0

B.216.hu.1-03/04 CON BODEN