



5.01

SCHÖNOX® SEZ

Speciális cementkötőanyag esztrich keverék készítéséhez, beltéri használatra. ZE 20 és ZE 40 szilárdsági osztályba tartozó gyorsesztrich készítéséhez.

Terméktulajdonságok

- beltéri használatra
- szivattyúzható
- könnyen alkalmazható, nem ragad
- gyorsan megköt és gyorsan szilárdul
- jó vízmegkötő képesség
- alacsony belső feszültség
- magas nyomószilárdság
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- sugárzó hőhatásnak kitett esztrich keveréséhez
- kromátszegény

Felhasználási terület

Készíthető:

- A DIN 18353 és 18560 szabványoknak megfelelő gyors kötésű esztrich és úsztatott gyorsesztrich,
- sugárzó hőhatásnak kitett esztrich,
- kiegészítőanyag hamar burkolható gyorsesztrich javításához
0-8 mm szemcseméretű esztrichhomokkal keverve beltéren.

A felület előkészítése

Általánosan:

- A felület legyen szilárd, terhelhető és száraz.
- A talajból felszálló nedvesség elleni hatékony szigetelésre szükség van, mely a DIN 18195 szabványának megfelel.

Kötött esztrich esetében:

- A felület legyen portól, olajtól, zsírtól és málló részekéntől mentes.
- A cementbört és a maradékokat mechanikai úton távolítsuk el.
- A felületet elő kell nedvesíteni. A kötőhid felhordása előtt az összefolyt vízfoltokat távolítsuk el a felületről. A kötőhidat SCHÖNOX KH alapozóval készítsük el. Az esztrichet a még nedves kötőhídra hordjuk fel.

- A DIN 18353 és a 18560 szabványok és a szakmában általánosan elismert szabályok érvényesek.

Műszaki adatok

- Felépítés gyorscement
- Bedolgozhatóság kb. 45 perc +18 °C-on
- Járható kb. 3 óra múlva
- Burkolható kb. 24 óra múlva, (50 mm vastagságig) a felület nedvességtartalma ≤ 2,5% legyen.

Textil és elasztikus burkolatok esetében (mérés CM műszerrel, lásd a felhasználási illetve műgyanta tartalmú javaslatot) Későbbi mérés esetén elasztikus burkolatoknál a felület nedvességtartalma ≤ 2,0% legyen.

Kerámia lapok és parketta esetében Kb. 3 nap múlva (50 mm vastagságig) a felület nedvességtartalma ≤ 2,0% legyen. (mérés CM műszerrel, lásd a felhasználási javaslatot)

Sugárzó hőhatásnak kitett esztrich keveréséhez a DIN 4725 szabvány szerint minden burkolathoz 1,8 CM%

- Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C max. +30 °C
- Hőállóság max. +65°C melegvizes padlófűtési rendszerrel

Minden adat körülbelüli érték, függ a klimatikus körülményektől és a felhordott réteg vastagságától.

Kiadósság

SEZ kiadóssága	1:6 arány	1:5 arány	1:4 arány
minden cm után	2,6 kg/m ²	3,2 kg/m ²	4,0 kg/m ²
minden m ³ -e után	250 kg	kb. 330 kg	kb. 375 kg

Keverési arány

- SCHÖNOX SEZ / esztrichhomok 1:6 szilárdsági osztály: ZE 20
- SCHÖNOX SEZ / esztrichhomok 1:5 szilárdsági osztály: ZE 30
- SCHÖNOX SEZ / esztrichhomok 1:4 szilárdsági osztály: ZE 40

Keverés 200 literes keverőben:

	1:6 arány	1:5 arány
SCHÖNOX SEZ	50 kg (2 zsák)	62,5 kg (2,5 zsák)
0-8 mm szem- cseméretű esztrichhomok	kb. 300 kg	kb. 330 kg
Víz (függ a homok nedves- ségtartalmától)	kb. 10-18 l	kb. 10-18 l

Csomagolás

- 25 kg-os papírzsák zsák

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen 6 hónapig tartható el. A megbontott zsákot azonnal zárjuk be.

Hulladékkezelés

- A zsákot teljesen ürítsük ki, és a helyi személtárolási szokásoknak megfelelően helyezzük ki.

GISKÓD

- ZP1 - kromátszegény, cementtartalmú termék

Megjegyzés

- a SCHÖNOX SEZ cement tartalmú, nedvességgel lúgosan reagál. A termék alkalmazásakor védjük a bőrt és a szemet. Bőrre kerüléskor gondosan tisztítsuk le vízzel. Szembekerüléskor forduljunk orvoshoz.
- A magas páratartalom, az alacsony hőmérséklet és a nagy rétegvastagság késlelteti, a magas hőmérséklet siettetni az anyag szilárdulását és burkolhatósági állapot elérését.
- Betonvasalat alkalmazása lehetséges. Az egyes gyártók ajánlásait figyelembe kell venni.

- A SCHÖNOX SEZ terméket csak a fent említett anyagokkal szabad keverni. Cement vagy más kémiai adalékanyag hozzáadása nem megengedett.
- Kültérre vagy vizes helységekre a SCHÖNOX SEB terméket ajánljuk.
- A kiegészítő termékek adatlapjait is vegye figyelembe. Kétséges esetekben kérjen információt a gyártótól, vagy kisebb felületen végezzen próbát.

A termék alkalmazásakor az érvényes építési és műszaki előírásokat be kell tartani.

Ez a termékismertető laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalaton alapul. Informatív jellegű és azért készült, hogy segítse a felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában.

Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért, amelyet a helyi körülmények befolyásolnak. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károokra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek.

A termékismertető 2002. június 1-től érvényes.

Revízió: 1.0