

Baunit Élvédő Ragasztó

Termék	Cementbázisú, előkevert kész száraz ragasztóhabarcs élvédő szegélyhez és vezetősínhez.
Összetétel	Cement, bányahomok, adalékszerek.
Alkalmazás	Mész-, mész-cement és cement vakolatokhoz, élvédő szegélyek, vezetősínek, dilatációs profilok felragasztásához külső és belső térben. Alkalmos elektromos kábelek, szerelési csövek, elosztódobozok stb. rögzítésére is.
Műszaki adatok	Maximális szemmagyság: 0,3 mm Fazékidő: 30 perc Keverővíz szükséglet: kb. 6 l/zsák
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/fm az alaptól függően, habarcsvastagság 15 mm.
Kiadósság	1 zsákból kb. 21 liter kész habarcs készíthető.
Szállítás	30 kg-os zsákok, 48 zsák/raklap = 1440 kg (zsugorfóliázva)
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
Minőségi garancia	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
Veszélyességi besorolás	Veszélyességi jel: X _i irritatív R mondat: R 36/38: Szem és bőrizgató hatású R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) S mondat: S 2: Gyermek kezébe nem kerülhet S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni A 2001. évi MAK értékek általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg / m ³ , teljes porkoncentráció max. 15 mg / m ³).

Feldolgozás

Az alapfelület általános követelményei

Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes.

Keverés

A Baumit Élvédő Ragasztót szórjuk tiszta vízbe (zsákonként kb. 6 l víz szükséges), majd lassú fordulátú keverőszárral csomómentesre keverjük. Kb. 3 perc pihentetés után még egyszer át kell keverni.

Felhordás

A Baumit Élvédő Ragasztót pontszerűen hordjuk fel, a habarcsvastagság igénye szerint. A habarcsponatok távolsága a vezetőlécek stabilitásától függ. A vezetőlécek azonnal nyomjuk a habarcsba, igazítsuk ki, a fennmaradó habarcsot simára húzzuk le.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Más termékkel ne keverjük. Mész-gipsz- és gipszvakolatoknál nem használható.