

# Baumit Építési Ragasztó (Baumit BauKleber)



**A termék:** Por alakú, cementbázisú, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő ragasztóhabarcs, kül- és beltéri felhasználásra.

**Összetétel:** Cement, bányahomok, adalékanyagok.

**Felhasználás:** Alkalmas hagyományos, szilárd alapfelületekre (beton, pórusbeton, cementbázisú aljzatok, mész-cement vakolatok stb...) történő ragasztáshoz (csempék, kerámia lapok, mozaikok stb...), valamint ágyazóhabarcsként.

**Műszaki adatok:** (+20 °C-on, 60% relatív páratartalom esetén)

Pihentetési idő:	15 perc
Feldolgozhatósági idő:	kb. 4 óra
Nyitott idő (ragasztási idő):	kb. 20-30 perc
Korrigálhatóság:	kb. 5 perc
Anyagszükséglet:	kb. 3 kg/m <sup>2</sup> 2 mm vastagságban
Keverővíz szükséglet:	kb. 8 l/zsák (kb. 0,32 l/kg)

**Veszélyességi besorolás:** Veszélyességi jel: Xi : irritatív. A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre.

R mondat:

R 36: Szemizgató hatású

R 38: Bőrizgató hatású

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

S mondat:

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 22: Az anyag porát nem szabad belélegezni

S 24: A bőrrel való érintkezést kerülni kell

S 25: Kerülni kell a szembejutást

S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 27: Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni

S 28: Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

(Egyéb inert porok a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.2.1 pontja szerint).

**Minőségi garancia:** Építőipari Műszaki Engedély száma: **M-2136/4/2005.**

**Tárolás:** Száraz helyen, raklapon 6 hónapig tárolható

**Kiszerezés:** 25 kg-os zsákokban 54 zsák/raklap=1350 kg (zsugorfóliázva)

## **Alapfelület:**

### **Alapfelület általános követelményei:**

Az alapfelület legyen teherbíró, alaktartó, tökéletesen száraz, fagy- és pormentes, valamint olaj-, zsír leválasztószer és laza részektől mentesnek kell lennie. Nem lehet víztaszító.

### **Alkalmas:**

Minden építéskor szokásos alapfelületen, mint pl. beton, vakolat, esztrich, falazott szerkezet, klinker, könnyű és pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton lapok, gipszfal elemek, anhydritesztrich.

### **Nem alkalmas:**

Fára, fémre, műanyag felületre, valamint a cementkötésű aljzatokra a zsugorodás teljes befejeződése előtt.

## **Előkészítés:**

- Cementkötésű aljzatoknál az egyenetlenségek kijavítása
- Alapozás
- Erősen szívóképes cement alapú felületeken, gipszvakolaton, gipszkarton lapokon, gipsz építőelemeken, anhydritesztrichen Baumit LF Plus Mélyalapozó alkalmazása szükséges.

## **Bekeverés:**

Az alapfelület előkezelése után a keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fúrószárral) csomómentes masszává keverjük (Keverési idő 3 perc), 15 percig pihenni hagyjuk, majd újból átkeverjük és feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel.

## **Feldolgozás:**

A BauKleber ragasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal.

Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba:

- beltérben legalább 65 %-os,
- kültérben legalább 90 %-os legyen.

## **Általános tudnivalók:**

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Megfagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén a termékkel nem szabad dolgozni. A szilárdulási idő alatt fagytól védeni kell.

Ne adjunk hozzá semmi más teméket! A levegő magas páratartalma vagy alacsony hőmérséklete a kötési időt elentősen meghosszabbíthatja!

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani!

### **Utókezelés:**

Az elkészült burkolatot kb. 48 órán keresztül védeni kell a mechanikai terheléstől!

### **Javasolt szerszám:**

Lassú fordulatszámú, elektromos keverő, megfelelő keverő edény, kőműves kanál, fogazott simító, szivacs.

- Fogazott simító 3x3x3 mm - mozaik ragasztásakor
- Fogazott simító 6x6x6 mm - sima hátoldalú csempe ragasztásakor
- Fogazott simító 10x10x10 mm - bordázott hátoldalú csempe ragasztásakor

### **Munkavédelem:**

A termékre vonatkozó további adatokat, az összetételt, kezelést, tisztítást, hulladékkezelést illetően a termék biztonsági adatlapja tartalmazza.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.