

# Baunit Felújító Tapasz (Baunit RenovierSpachtel)



**A termék:** Gyárilag előkevert, természetes fehér, ásványi, por alakú simítótapasz, régi és új épületek kiegyenlítő vakolataként, kiemelt felújításoknál és javításoknál. Páraáteresztő, külső- és belső térben alkalmazható, víztaszító, könnyen bedolgozható.

**Összetétel:** Építési mész, fehércement, homok, adalékszerek.

**Felhasználás:** Kiegyenlítő- és simítótapaszként minden alapvakolatra külső és belső térben, speciális felújításoknál és javításoknál, szilárd festett/színezett alapfelületekre is felhordható.

<b>Műszaki adatok:</b>	Szemcseméret:	0,3/0,6 és 1 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	kb. 2,5 N/mm <sup>2</sup>
	Hővezetési tényező (λ):	0,80 W/mK
	μ-érték:	kb. 18
	Keverővíz szükséglet:	GK 1,0 mm kb. 5,5 l/zsák GK 0,6 mm kb. 6,0 l/zsák GK 0,3 mm kb. 6,5 l/zsák
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1300 kg/m <sup>3</sup>
	Anyagszükséglet:	kb. 1 kg/m <sup>2</sup> /1 mm
	Rétegvastagság:	GK 1,0 mm 1,0 – 5,0 mm GK 0,6 mm 0,6 – 3,0 mm GK 0,3 mm 0,3 – 1,5 mm

**Veszélyességi besorolás:** Veszélyességi jel: X<sub>i</sub> irritatív. Megkötött állapotban a termék veszélytelen.

R mondat:

- R 36: Szemizgató hatású  
R 38: Bőrizgató hatású  
R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

S mondat:

- S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet  
S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő  
S 25: Kerülni kell a szembejutást  
S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni  
S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

A 2001. évi MAK értékek általános porhatárértékeket be kell tartani. (finomporkkoncentráció max. 6 mg/m<sup>3</sup>, teljes porkoncentráció max. 15 mg/m<sup>3</sup>).

**Tárolás:** Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

**Minőségi garancia:** Folyamatos minőségellenőrzés saját laboratóriumunkban.

**Kiszerezés:** 25 kg-os zsákokban

**Alapfelület:** Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

**Feldolgozás:** A Baumit Simító Tapasz Fehéret tiszta vízbe szórní, lassú fordulaton keverőgéppel keverni – vagy átfolyó keverővel.

Keverővíz szükséglet:

GK 1,0 mm kb. 5,5 l/zsák

GK 0,6 mm kb. 6,0 l/zsák

GK 0,3 mm kb. 6,5 l/zsák

Kb. 5 perc pihentetési idő után még egyszer átkeverni.

Simítóanyagként alapvakolatra vagy teherbíró mész/cement vakolatokra rozsdamentes kőműves kanállal egyenletes rétegvastagságban felhúzni és megfelelő eszközzel eldörzsölni.

### **Általános tudnivalók:**

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Megfagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén a Baumit Felújító Tapasz Fehérrel dolgozni nem szabad.

Fagyásgátló adalékszereket és más terméket nem szabad hozzáadni.

A homlokzatot megfelelő módon (pl. állványhálóval) meg kell védeni sugárzó napsütéstől, esőtől és erős szélről.

A levegő magas páratartalma vagy az alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt.

Minden további réteg felhordása előtt 7 nap várakozási időt betartani.

Befejező rétegek:

Baumit Szilikát/Szilikon/Nanopor Vakolat Baumit Univerzális Alapozóval

Baumit Szilikát/Szilikon Festék