

Baumit Finom Vakolat

Termék	Előkevert, kész szárazhabarcs, belső térben kézi felhordásra.	
Összetétel	Mészhidrát, bányahomok, adalékszerek.	
Alkalmazás	Belső térben durva alapvakolatok, hőszigetelő vakolatok, legalább 3 mm vastag simító vakolataként. Csempézés alá nem alkalmas.	
Műszaki adatok	Legnagyobb szemnagyság:	1 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 0,6 N/mm ²
	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 0,4 N/mm ²
	Hővezetési tényező (számítási érték – λ):	0,80 W/mK
	Keverővíz szükséglet:	kb. 9 l/zsák
	Javasolt vastagság:	kb. 3 mm
	Maximális vastagság:	kb. 6 mm
Anyagszükséglet	4 mm vakolatvastagságnál kb. 6 kg/m ² .	
Kiadósság	1 zsák kb. 7 m ² felületre elég 4 mm-es vastagságban.	
Szállítás	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)	
Tárolás	Száras helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőségi garancia	D/04/GP/07 sz. típusvizsgálat	
Veszélyességi besorolás	Veszélyességi jel: X _i : irritatív	
	R mondat:	
	R 36:	Szemizgató hatású
	R 37:	Izgatja a légutakat
	R 38:	Bőrizgató hatású
	R 43:	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
	S mondat:	
	S 2:	Nem kerülhet gyermekek kezébe
	S 22:	Az anyag porát nem szabad belélegezni
	S 24:	A bőrrel való érintkezés kerülendő
	S 25:	Kerülni kell a szembejutást
	S 26:	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
	S 27:	A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
	S 28:	Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
	S 37:	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
	A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg/m ³ , teljes porkoncentráció max. 15 mg/m ³).	
Jelölés	CSI WO	

Feldolgozás

Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei

Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes.

Keverés

A habarcsot kézzel habarcsládában, vagy géppel (szabadesésű) lehet megkeverni. A keverőgéppel történő keverésnél először a vizet (zsákonként kb. 9 l) adagoljuk a keverőgépbe és csak utána a szárazhabarcsot. Mindig egész zsákokat vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő: 4-5 perc.

Felhordás

Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot simítóval vagy kőműveskanállal lehet felhordani. Vakolatvastagság 3-5 mm.

A meghúzás után egy megfelelő simítóval ki lehet dörzsölni.

Általános tudnivalók

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a bedolgozási és a kötési folyamat alatt +5 °C-nál magasabb legyen. Minden más termék hozzákeverése tilos! Várakozási idő: 5 nap. A kidörzsölt felület közvetlenül festhető. Csempézésre a felület nem alkalmas.