

Finom Vakolat Külső



A termék: Gyárilag előkevert, víztaszító, természetes fehérségű kész szárazhabarcs kézi felhordásra, külső- és belső térben.

Összetétel: Mészhidrát, fehércement, homok, adalékszerek.

Felhasználás: Régi és új épületek külső és belső vakolataihoz, min. 3 mm-es vakolatvastagságban. Más fedőréteg nélkül is időjárásálló. Víztaszító és jó páraáteresztő finomvakolat, egyenletes bedörzsöléssel közvetlenül festhető felület készíthető.

Műszaki adatok:	Jelölés:	CS II W2
	Maximális szemnagyság:	1 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 2,0 N/mm ²
	Hővezetési tényező (λ):	0,8 W/mK
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1450 kg/m ³
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12
	Keverővíz szükséglet:	kb. 9 liter / zsák
	Anyagszükséglet:	kb. 5 kg/m ² (4 mm-es vastagságnál)
	Minimális vastagság:	4 mm

Veszélyességi besorolás: Veszélyességi jel: Xi irritatív

R mondat:

R 36: Szemizgató hatású
 R 38: Bőrizgató hatású
 R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

S mondat:

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
 S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő
 S 25: Kerülni kell a szembejutást
 S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
 S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
 S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

(Egyéb inert porok a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.2.1 pontja szerint).

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőségi garancia: D/04/GP/08 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint)

Kiszerezés: 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)

Alapfelület: Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Az alap előkészítése:

A javítási munkálatok során minden esetben ügyeljünk arra, hogy a felületekről a szerves rétegeket gondosan eltávolítsuk. Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni.

Keverés: A Baumit Finom Vakolatot az építkezéseknél általában használatos szabadesésű keverőben kell megkeverni. Először a vizet dagoljuk a keverőgépbe (zsákonként kb. 9 liter vizet), és csak utána a száraz habarcsot.

Felhordás: A habarcsot kőműveskanállal vagy simítóval lehet felhordani. A kötés kezdete után egy alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsöljük.

Általános tudnivalók: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. Más termékkel ne keverjük. Bedolgozhatósági idő: 2,5 óra. A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól (pl. utónedvesítés).

Várakozási idő: minden további réteg felhordása előtt minimum 7 nap/vakolatcentiméter várakozási időt kell tartani.

A Baumit Finom Vakolat Külső nem hordható fel kikeményedett Baumit Sanova Nehéz Vakolatra!!!

Befejező réteggént használható:

Baumit Felújító Rendszerben:

Baumit Nanopor Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikát Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikát Festék

Baumit Nemes Vakolat Extra (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikon Festék

Új épület esetén pl. Baumit Thermo Vakolatra simított vakolaton alkalmas még:

Baumit Granopor Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Granopor Festék