

Baumit Granopor Festék

| | |
|--------------------------------|---|
| Termék | Felhasználásra kész, műgyanta alapú, színes festék, külső és belső felhasználásra, kézi feldolgozásra. Víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, mosható, fényes színhatású, mechanikai igénybevételnek ellenálló, könnyen feldolgozható. |
| Összetétel | Akrilgyanta kötőanyag, ásványi töltőanyag, pigment, víz. |
| Alkalmazás | Külső és belső víztaszító festék. Saját anyagából vízzel hígított alapozással egyszerűen elkészíthető. Ásványi vakolatokra, tapaszokra, betonra, szerves kötőanyagú vakolatok és tapaszok átfestésére. |
| Műszaki adatok | Szilárdanyag-tartalom: kb. 70 % Sűrűség: kb. 1,60 g/cm ³ Páradiffúziós ellenállási szám (μ): 200 pH-érték: kb. 7,5 |
| Színek | colours of more emotion – a Baumit színskála 200 színe. |
| Anyagszükséglet | Finom alapfelületen alapozással és egyszeri festéssel együtt kb. 0,5 kg/m ² . |
| Kiadósság | 25 kg festék kb. 50 m ² felületre elég. |
| Szállítás | 25 kg-os műanyag vödörben 5 kg-os műanyag vödörben |
| Tárolás | Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani. |
| Minőségi garancia | Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben történik. |
| Veszélyességi besorolás | Nem megjelölés-köteles. S mondat: S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni |

Feldolgozás

Alapfelület általános követelményei

Az alap legyen száraz, fagy- és pormentes, nedvszívó, teherbíró, kivirágzástól és laza részekről mentes.

Alkalmas:

- ◆ mész, mész-cement és cementvakolatokra
- ◆ beton és egyéb ásványi alapra
- ◆ (rég) jól tapadó, ásványi szilikát és diszperziós, színes festékre és vakolatokra
- ◆ gipsz-, mész-gipsz vakolatokra
- ◆ azbesztcementlapra
- ◆ gipszkarton lapokra

Kevésbé alkalmas (próba felületet készítsünk):

- ◆ fémre
- ◆ fára

Nem alkalmas:

- ◆ friss mészvakolatokra
- ◆ lakk-, olaj-, enyves festékre és műanyagra

Az alapfelületre vonatkozó megjegyzések

- ◆ A málló, porló részeket mechanikus úton távolítsuk el. (Amennyiben szükséges megerősíteni a felületet, használjunk Baumit Mélyalapozót. Várakozási idő min. 12 óra.)
- ◆ Leválasztó olaj maradványokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális leválasztó olajeltávolítóval tisztítsuk le.
- ◆ Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forró gőzsugárral tisztítsuk meg a felületet.
- ◆ A rosszul tapadó, kopott ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.
- ◆ A kivirágzást mechanikus úton távolítsuk el, vegyük figyelembe a felújítási munkák szabályait.
- ◆ Károsodott, repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki.
- ◆ Elkoszolódott és/vagy elalgásodott felületet mechanikusan tisztítsunk le forró gőz- vagy homoksugárral, vagy egyéb speciális tisztítószerezrel.

Rétegfelépítés

A megfelelően előkezelt alaphoz száraznak és kötöttnek kell lennie. A felületet Baumit Granopor Festékkel 20 % vízzel hígítva teljesen fessük át. Erősen nedvszívó alapfelületeknél Baumit Univerzális Alapozót használjunk. Kb. az alapozás után 24 órával hígítatlan Baumit Granopor Festékkel fessük át a felületet egyszer vagy kétszer. Minden munkafázis között 6 órás száradási időt iktassunk be. A gyenge nedvszívású alapra (rég) festék, Baumit Nemes Vakolat) elegendő lehet az egyszeri átfestés is.

Általános tudnivalók

Baumit Granopor Festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Ne dolgozzunk közvetlen, tűző napsugárzásban, esőben vagy erős szélben. A homlokzatot megfelelően védjük az időjárási hatások ellen (pl. védőhálóval). A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a kötési időt és foltosodást okozhat.

A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

Biztonsági előírások

Védjük szemünket és a bőrünket, valamint a festendő felületek környékét.

Színárnyalat: A Baumit színskála 200 árnyalata alapján. Azonos színárnyalatot csak egy gyártási szérián belül garantálhatunk.