

Baumit Impregnáló

Termék	Szilikon mikroemulzió-koncentrátum építőanyagok utólagos kezelésére.
Összetétel	Oldószermentes, vízzel hígítható, szilán és aloxi-sziloxán alapú szilikon-emulzió-koncentrátum.
Tulajdonságok	Oldószermentes, víztaszító, gyorsan, feszültségmentesen szárad, nem ragad.
Alkalmazás	A Baumit Impregnáló alig okoz elszíneződést az alapfelületen. Beton, régi terméskőből, klinkertéglából, vagy téglából álló, látható falazatok utólagos impregnálására szolgál. Porózus kőből vagy mészkőből álló falazatok, vakolatból vagy nemesvakolatból álló homlokzati rétegek, szilikát-, diszperziós- és mészfesték bevonatok valamint terméskő emlékművek impregnálásához is.
Műszaki adatok	Sűrűség: 0,96 kg/dm ³ Száradási idő: 20 °C-on, 60 %-os relatív páratartalomnál kb. 4 óra múlva érheti eső pH-érték: kb. 8
Anyagszükséglet	0,03 – 0,11 koncentrátum/m ²
Szállítás	1 kg-os kannában
Tárolás	A Baumit Impregnáló hígítatlan formában, lezárva, fagymentesen 9 hónapig tárolható. + 30 °C feletti hőmérsékleten nem tárolható. A kannát óvni kell a közvetlen napsugárzástól.
Minőségi garancia	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
Veszélyességi besorolás	Veszélyességi jel: X _i : irritatív R mondat: R 10: Kevésbé tűzveszélyes R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat S mondat: S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe S 7: Az edényzet légmentesen lezárva tartandó S 9: Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó S 23: A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő S 39: Szem/arcvédőt kell viselni S 51 Csak jól szellőztethető helyen használható

A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg/m³, teljes porkoncentráció max. 15 mg/m³).

Feldolgozás

Az ablakokat, ajtókat és más építményrészeket gondosan meg kell védeni a ráfröccsenéstől. A kezelendő felületnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie, az esetleges mészkivirágzásokat, só- és festékmарadékokat stb. el kell távolítani. 9 liter vízbe 1 liter Baumit Impregnálót kell önteni, és egyenletesen el kell keverni. A hígított impregnálót 24 órán belül fel kell dolgozni. A használatra kész, hígított impregnálót permetezéssel – airless készülékkel is – ecseteléssel vagy árasztással telítettségig kell felhordani. A hajszálrepedéses felületeket különösen telítetre kell impregnálni. A szerszámokat és készülékeket vízzel kell megtisztítani.