

# Baumit Nemes Vakolat Special

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Termék</b>                  | Előkevert, színes, kész szárazhabarcs, kézi felhordásra, dörzsölt hatású felületképzés készítésére.   |  |
| <b>Összetétel</b>              | Mészhidrát, fehércement, adalékanyagok, pigmentek, adalékszerek.  |  |
| <b>Alkalmazás</b>              | Víztaszító, páraáteresztő vékonyvakolatként ásványi besimított felületre külső és belső térben, alkalmas a Baumit Hőszigetelő Rendszerekhez.                                      |  |
| <b>Műszaki adatok</b>          | Maximális szemmagyság:  | 2.0 mm   |
|                                | Nyomószilárdság (28 napos):   | nagyobb, mint 1,5 N/mm <sup>2</sup>                                      |
|                                | Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):  | nagyobb, mint 0,7 N/mm <sup>2</sup>                                      |
|                                | Páradiffúziós ellenállási szám (μ):   | 12   |
| <b>Anyagszükséglet</b>         | kb. 3 kg/m <sup>2</sup> (2 mm-es, szemcsevastagságban felhordott vakolat esetén).   |  |
| <b>Kiadósság</b>               | 1 zsák kb. 8,3 m <sup>2</sup> felületre elég.   |  |
| <b>Szállítás</b>               | 25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)   |  |
| <b>Tárolás</b>                 | Száras helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.   |  |
| <b>Minőségi garancia</b>       | D/05/CR/103 sz. típusvizsgálat  |  |
| <b>Veszélyességi besorolás</b> | Veszélyességi jel: X <sub>1</sub> : irritatív   |  |
|                                | R mondat:   |  |
|                                | R 36:   | Szemizgató hatású  |
|                                | R 38:   | Bőrizgató hatású   |
|                                | R 43:   | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) |
|                                | S mondat:   |  |
|                                | S 2:  | Gyermekek kezébe nem kerülhet  |
|                                | S 22:   | Az anyag porát nem szabad belélegezni                                    |
|                                | S 24:   | A bőrrel való érintkezést kerülni kell                                   |
|                                | S 25:   | Kerülni kell a szembejutást  |
|                                | S 26:   | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni |
|                                | S 27:   | Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni                                  |
|                                | S 28:   | Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni                 |
|                                | S 37:   | Megfelelő védőkesztyűt kell viselni                                      |
|                                | A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg/m <sup>3</sup> , teljes porkoncentráció max. 15 mg/m <sup>3</sup> ). |  |

# Feldolgozás

## Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei

Az alap legyen száraz, fagymentes, teherbíró, pormentes, ne legyen víztaszító, ne legyen rajta kivirágzás és laza rész.

### Alkalmas:

- ◆ mész, mész-cement és cementvakolaton
- ◆ beton és egyéb ásványi alapon
- ◆ (régj) jól tapadó ásványi-, vakolaton
- ◆ gipszvakolatokon

### Nem alkalmas:

- ◆ friss mészvakolatokon
- ◆ lakk-, ill. olajrétegen, enyves ragasztón és műanyag

### Különböző alapfelületekre vonatkozó megjegyzések

- ◆ A málló, porló részeket mechanikus úton távolítsuk el.
- ◆ Leválasztó olaj maradókat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális leválasztó olaj eltávolítóval tisztítsuk le.
- ◆ Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forró gőzsugárral tisztítsuk meg a felületet.
- ◆ A rosszul tapadó, kopott ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.
- ◆ A kivirágzást mechanikus úton távolítsuk el, vegyük figyelembe a felújítási munkák szabályait.
- ◆ Károsodott, repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki.

### Alapozás

A megfelelően előkezelt alap legyen kötött és száraz, Baumit Univerzális Alapozóval az egész felületet vonjuk be.

### Rétegfelépítés

Egy réteg Baumit Univerzális Alapozó, majd egy réteg Baumit Nemes Vakolat Special.

### Keverés

Szabadesésű keverőben zsákonként 6-7 liter vízzel 3-5 percen át jól és alaposan keverjük össze. Mindig egész zsákokat keverjünk egyszerre. Ahhoz, hogy egységes színt kapjunk a megkevert anyagot egy nagy habarcsládába ürítsük és még egyszer kézzel keverjük át. Min. 24 órával az alapozás elvégzése után a Baumit Nemes Vakolat Specialt rozsdamentes acélsimítóval szemcsevastagságban húzzuk a falra, rövid száradás után kemény műanyag simítóval körkörös függőleges vagy vízszintes irányban dörzsöljük el.

### Általános tudnivalók

A levegő, az alapfelület és az anyag hőmérséklete a bedolgozás és a kötés ideje alatt +8 °C-nál magasabb legyen. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett területen, esőben vagy erős szélben (vagy a homlokzatot kellően védjük). Dörzsölés közben ne nedvesítsük (foltosodás léphet fel). Ha a helytelen feldolgozás, nem megfelelő időjárási viszonyok, vagy az eltérő nedvszívóképességű alapfelület miatt színegyenletlenségek lépnek fel, 14 nap eltelte után ajánlatos átfesteni a falat Baumit Granopor, Baumit Szilikát vagy Szilikon Festékkel.

### A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossuk el vízzel.

### Biztonsági előírások

Védjük a bevonandó terület környékét.

Színskála: A Baumit színskála 71 színből áll. Azonos színárnyalatot csak akkor garantálhatunk, ha azonos szériaszámú termékekkel dolgozunk (azonos gyártási tétel!). A világossági értéket a Baumit Hőszigetelő Rendszeren történő alkalmazáskor figyelembe kell venni: – csak a 30-as világossági érték (HBW 30) feletti színek felelnek meg.