

Baumit Sanova Előfröcskölő

Termék	Előkevert, sóálló kész szárazhabarcs szulfátálló cementtel, kézi felhordásra.										
Összetétel	Szulfátálló cement, bányahomok, adalékszerek.										
Alkalmazás	Tapadásközvetítő és nedvszívás kiegyenlítő réteggként – sóval telített nedves és száraz ásványi alapfelületekre - Baumit vakolatokhoz, kiváltképpen Baumit Sanova Rendszerekhez külső és belső téri felhasználásra.										
Műszaki adatok	<table> <tr> <td>Maximális szemnagyság:</td> <td>4 mm</td> </tr> <tr> <td>Nyomószilárdság (28 napos):</td> <td>nagyobb, mint 25,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):</td> <td>nagyobb, mint 4,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Tapadószilárdság(28 napos):</td> <td>nagyobb, mint 0,3 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Páradiffúziós ellenállási szám (μ):</td> <td>22</td> </tr> </table>	Maximális szemnagyság:	4 mm	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 25,0 N/mm ²	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 4,0 N/mm ²	Tapadószilárdság(28 napos):	nagyobb, mint 0,3 N/mm ²	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	22
Maximális szemnagyság:	4 mm										
Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 25,0 N/mm ²										
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 4,0 N/mm ²										
Tapadószilárdság(28 napos):	nagyobb, mint 0,3 N/mm ²										
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	22										
Anyagszükséglet	<p>50 %-os fedéssel kb. 5 kg/m² – a Baumit Sanova WTA Rendszerben. 100%-os fedéssel kb. 10 kg/m² – a Baumit Sanova K/N Rendszerben, Baumit Trasszit Vakolat Rendszerben . Keverővíz szükséglet kb. 8 l/zsák.</p>										
Kiadósság	<p>1 zsák kb. 8 m² 50 %-osan befedett téglafelületre elég. 1 zsák kb. 4 m² 100 %-osan befedett téglafelületre elég.</p>										
Szállítás	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)										
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.										
Minőségi garancia	D/04/R/06 sz. típusvizsgálat										
Veszélyességi besorolás	<p>Veszélyességi jel: X_i : irritatív</p> <p>R mondat: R 36/38: Szem- és bőrizgató hatású R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S mondat: S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p> <p>A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg /m³, teljes porkoncentráció max. 15 mg / m³).</p>										
Jelölés	CS IV WO										

Feldolgozás

Alapfelület általános követelményei

Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes.

Alapfelület előkezelés

Erős sókivirágzásnál és/vagy nedvességnél az alapfelülethez illő kezelést alkalmazzunk (pl. száraz lekefélés, só-talanítás, talajnedvesség elleni szigetelés). A mohás, algás kizöldült felületeket speciális algátlanítóval távolítsuk el. A falazati fugákat arra alkalmas anyaggal (pl. Baumit Sanova Vakolat Nehéz, Baumit Sanova Vakolat W, Baumit Puffer Vakolat) töltsük ki.

Keverés

A Baumit Sanova Előfröcskölő habarcsot az építkezéseknél általában használatos szabadesésű, vagy folyamatos keverőben kell keverni.

Felhordás

A Baumit Sanova Előfröcskölő habarcsot az alapfelülettől és a Sanova rendszertől függően fél vagy teljes takarással kell kőműveskanállal felcsapni.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt.

A frissen felhordott vakolatréteget meg kell védeni a gyors kiszáradástól, 2 napig tartasuk nedvesen.

Más termékkel ne keverjük. Várakozási idő: 3 nap (50 %-os fedésnél)

7 nap (100 %-os fedésnél)

A felújítási rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvességutánpótlásától és a sótelítettségtől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.