

Baumit Vakolatszilárdító

Termék	Felhasználásra kész, vizes kovasav oldat.	
Összetétel	Káliumszilikát, víz.	
Tulajdonságok	Porló, ásványi felületek szilárdítása kvarchíd képzés révén. A vakolatok nedvszívóképessége a póruszűkítés révén részlegesen csökkenthető. A páraáteresztést nem akadályozza.	
Alkalmazás	Ásványi felületek vakolatalapjának előkészítésére, vízben vagy szilikátosan kötő vakolatok és festékek alkalmazása előtt.	
Műszaki adatok	Sűrűség:	1,07 kg/dm ³
	pH-érték:	kb. 11
Anyagszükséglet	Alaptól függően 0,2 – 0,4 kg/m ² .	
Szállítás	12 kg-os kannában	
Tárolás	Száras, hűvös, fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani.	
Minőségi garancia	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.	
Veszélyességi besorolás	Nem megjelölés-köteles.	

Feldolgozás

Alapfelület előkészítés

Az alapfelületet lemosással vagy kefével meg kell tisztítani. A régi festékrétegeket maradéktalanul el kell távolítani, a morzsolódó vagy málló vakolatot le kell verni és újjal kell pótolni. A határoló építményrészeket, így az üveget, terméskövet, klinkertéglát, kőlapot, fát stb. a Baumit Vakolatszilárdító alkalmazása előtt jól le kell takarni. A permetező eszközt azonnal el kell mosni!

Felhordás

A légszáras ásványi vakolatfelületet árasztó eljárással (széles fuvókával történő, ködmentes permetezéssel), airless készülékkel vagy kisebb területeken ecsettel, alulról felfelé haladva kell telíteni.

Utókezelés

A legalább 14 napos kikeményedési idő után felhordható az ásványi kötésű nemesvakolat, pl. a Baumit Nemes Vakolat, vagy egy közbenső finomvakolat rétegre – pl. Baumit Sanova Vakolat Finomra – felhordható a vékony fedővakolat réteg pl. Baumit Szilikát Vakolat vagy Baumit Nemes Vakolat Extra, illetve Baumit Szilikát Festék.

Általános tudnivalók

Nem kerülhet a talajba, vízfolyásokba vagy a szennyvízbe. Kiloccsanás vagy kifolyás esetén: papírtörlővel vagy más folyadékmegekötő anyaggal (pl. Hidrofób Perlit) fel kell itatni. A hulladékot biztonságosan elzárva kell tárolni és eltávolítani.